

# Delrin POM 500P NC010 美国杜邦 华东代理商供应

产品名称	Delrin POM 500P NC010 美国杜邦 华东代理商供应
公司名称	无锡市达塑凯新材料有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	美国杜邦:杜邦原产原包 产品颜色:本色/黑色 材料重量:25KG/包
公司地址	无锡市惠山区洛社镇洛神路1号
联系电话	0510-83308896 13376231168

## 产品详情

材料特点：中等粘度均聚甲醛,易加工

产品外观：本色

树脂鉴别 POM ISO 1043

制品标识码 >POM< ISO 11469

添加剂：脱模剂

注塑

建议干燥 是

干燥温度 80 °C

干燥时间，除湿干燥机 2 - 4 h

加工前水分含量 0.2 %

熔体温度 215 °C

注塑 熔体温度 210 °C

注塑 熔体温度 220 °C

螺杆切线速度 0.3 m/s

模具温度 90 ° C

模具温度 80 ° C

模具温度 100 ° C

保压范围 80 - 100 MPa

保压时间 8 s/mm

回火时间, 可选 30 min/mm

回火温度 160 ° C

## 典型数据

添加剂 脱模助剂

以下POM材料我司均有现货销售：

POM Delrin 520MP NC010 20%Teflon润滑,中等粘度均聚甲醛,低磨损 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 525GR BK000 25%玻璃纤维,中等粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 525GR NC000 25%玻纤,中等粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/运动

POM Delrin 527UV BK701 耐UV,中等粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 527UV NC010 耐UV,中等粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 527UVE NC010 耐UV,中等粘度均聚甲醛,低挥发 汽车/运动/工业工程/电子

POM Delrin 527UVE RD402 耐UV,中等粘度均聚甲醛,低挥发 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 570 NC000 20%玻纤填充,中等粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/工业工程/电子

POM Delrin 577 BK000 20%玻纤填充,中等粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 900P BK602 低粘度均聚甲醛,具有优良的加工性能 汽车运动/工业工程/电子

POM Delrin 900P NC010 低粘度均聚甲醛,具有优良的加工性能 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 911DP BK402 成核化,低粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 911DP NC010 成核化,低粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin FG100AL NC010 润滑,高粘度均聚甲醛,低磨损 汽车/家用电器/运动/工业工程

POM Delrin FG100P NC010 高粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/工业工程/电子

POM Delrin SC631 NC010 成核化,中高粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/电子

POM Delrin SC652 NC010 润滑,中等粘度均聚甲醛,低磨损低摩擦 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin SC655 NC010 中等粘度均聚物 汽车/家用电器/运动工程

POM Delrin SC690 NC010 低粘度乙缩醛均聚物 汽车/家用电器/工业工程/电子

POM Delrin SC699 NC010 低粘度乙缩醛均聚物,低磨损,低摩擦 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 300ATB BK000 增韧,防静电,中等粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 300CP BK602 中高粘度均聚甲醛,易加工 运动/工业工程/电子

POM Delrin 300CP NC010 中高粘度均聚甲醛,易加工 汽车/家用电器/运动

POM Delrin 300CPE NC010 中高粘度聚甲醛,易加工,低VOC 汽车/家用电器/运动/工业工程

POM Delrin 300PE BK602 中高粘度均聚甲醛,低挥发 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 300PE NC010 中高粘度均聚甲醛,低挥发 汽车/家用电器/运动

POM Delrin 300TE BK602 增韧,中高粘度均聚甲醛,低挥发 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 300TE NC010 增韧,中高粘度均聚甲醛,低挥发 汽车/家用电器/电子

POM Delrin 311DP BK402 成核化,中高粘度均聚甲醛 运动/工业工程/电子

POM Delrin 311DP NC010 成核化,中高粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/电子

POM Delrin 327UVE NC010 耐UV,中高粘度均聚甲醛,低挥发 汽车/工业工程

POM Delrin 327UVE RD402 耐UV,中高粘度均聚甲醛,低挥发 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 500AF 20%PTFE 20%PTFE纤维,中等粘度均聚甲醛,低磨损 汽车/工业工程/电子

POM Delrin 500AL NC010 润滑,中等粘度均聚甲醛,低磨损和低摩擦 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 500CL BK601 润滑,中等粘度均聚甲醛,低磨损和低摩擦性 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 500CL NC010 润滑,中等粘度均聚甲醛,低磨损/低摩擦 汽车类

POM Delrin 500P BK602 中等粘度均聚甲醛,易加工 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 500P NC010 中等粘度均聚甲醛,易加工 汽车/家用电器/运动

POM Delrin 500PE BK602 中等粘度均聚甲醛,低挥发汽车/家用电器/运动

POM Delrin 500PE NC010 中等粘度均聚甲醛,低挥发汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 500T BK602 增韧,中等粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 500T NC010 增韧,中等粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 500TE NC010 增韧,中等粘度均聚甲醛,低挥发性 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 500TL NC010 PTFE润滑,中粘度均聚甲醛,低磨损/低摩擦 汽车/家用电器/电子

POM Delrin 510GR NC000 10%玻纤,中等粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/运动

Delrin聚甲醛树脂通常应用于具有严苛要求的汽车、家用电器、运动、工业工程、电子和消费品工业。

建议干燥，对于存放在干燥位置的新开包装，则不需要干燥。在以下情况下，请遵循以下干燥指南：

- 1.如果水分高于加工水分含量建议
- 2.当树脂容器损坏时
- 3.当材料没有妥善存放在室温干燥的地方时
- 4.当包装长时间保持打开状态时

美国Celanese公司也推出了POM/TPU合金，具有良好的力学性能和尺寸稳定性、高弹性模量、高韧性、易于加工等特点。

此类增韧POM可用于汽车保险杠零件、汽车卡扣、车窗升降装置零件、汽车门把手及汽车门系统中的柔性齿轮和连杆等零部件。

POM塑料本身存在比较多的特性，因此在加工之前了解清楚这些，对于POM塑料注塑加工过程中能有效预防和快速排查关键问题，确保POM加工过程顺利。