

# PA6 日本宇部 1015GC3注塑级 15%玻璃纤维增强材料

产品名称	PA6 日本宇部 1015GC3注塑级 15%玻璃纤维增强材料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	宇部:宇部 1015GC:1015GC3 日本:日本
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪 花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

UBE Nylon 1015GC3

Polyamide 6

UBE Industries, Ltd.

15% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

Reinforced with glass fiber

物性信息：

基本信息

填料/增强材料 玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量

形式 粒子

部件标识代码 >PA6-GF15

物理性能额定值单位制测试方法

密度 1.25 g/cm ISO 1183

收缩率 内部方法

垂直流动方向 0.70 % 内部方法

流动方向 0.40 % 内部方法

吸水率 (平衡, 23 ° C, 50% RH) 2.1 % 内部方法

机械性能额定值单位制测试方法

拉伸模量 5800 MPa ISO 527-2

拉伸应力 (断裂) 125 MPa ISO 527-2

拉伸应变 (断裂) 2.8 % ISO 527-2

弯曲模量 5300 MPa ISO 178

弯曲应力 190 MPa ISO 178

冲击性能额定值单位制测试方法

简支梁无缺口冲击强度 7.5 kJ/m ISO 179

热性能额定值单位制测试方法

热变形温度

0.45 MPa, 未退火 220 ° C ISO 75-2/B

1.8 MPa, 未退火 200 ° C ISO 75-2/A

可燃性额定值测试方法

UL 阻燃等级 (0.750 mm) HB UL 94