

# Delrin POM 100T BK602 美国杜邦 华东代理商供应

产品名称	Delrin POM 100T BK602 美国杜邦 华东代理商供应
公司名称	无锡市达塑凯新材料有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	美国杜邦:杜邦原产原包 产品颜色:本色/黑色 材料重量:25KG/包
公司地址	无锡市惠山区洛社镇洛神路1号
联系电话	0510-83308896 13376231168

## 产品详情

材料特点：增韧,高粘度均聚甲醛

产品外观：黑色

树脂鉴别：POM ISO 1043

制品标识码 >POM< ISO 11469

添加剂：冲击改性剂.脱模剂

注塑

建议干燥 是

干燥温度 80 °C

干燥时间，除湿干燥机 4 - 8 h

加工前水分含量 0.05 %

熔体温度 205 °C

注塑 熔体温度 200 °C

注塑 熔体温度 210 °C

螺杆切线速度 0.2 m/s

模具温度 50 ° C

模具温度 40 ° C

模具温度 60 ° C

保压范围 60 - 80 MPa

保压时间 7.5 s/mm

回火时间, 可选 30 min/mm

回火温度 160 ° C

以下POM材料我司均有现货销售：

POM Delrin 100 BK602 高粘度均聚甲醛 家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 100 NC010 高粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 100AF 20%PTFE纤维,高粘度,低磨损/低摩擦 汽车/工业工程/电子

POM Delrin 100CPE NC010 高粘度乙缩醛均聚物,低VOC 汽车/工业工程/电子

POM Delrin 100KM NC000 Kevlar改性 高粘度均聚甲醛,低磨损/低摩擦 家用电器/运动/工业工程

POM Delrin 100P BK602 高粘度均聚甲醛,易加工 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 100P NC010 高粘度均聚甲醛,易加工 汽车/运动/工业工程/电子

POM Delrin 100PE BK602 高粘度均聚甲醛,低挥发、 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 100PE NC010 高粘度均聚甲醛,低挥发性 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 100ST BK602 超韧 高粘度均聚甲醛 运动/工业工程/电子

POM Delrin 100ST NC010 超韧,高粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 100STE NC010 超韧,高粘度均聚甲醛,低挥发 汽车/家用电器/运动/电子

POM Delrin 100T BK602 增韧,高粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 100T NC010 增韧,高粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/工业工程/电子

POM Delrin 100TE NC010 增韧,高粘度均聚甲醛,低挥发性 汽车/家用电器

聚甲醛的性能特点极性结晶聚合物，分子规整紧密。

均聚POM：熔点175~183 ，结晶75~85%，拉伸强度70MPa，断裂伸长：40%，成型收缩2.0~2.5%。

共聚POM：熔点160~165 ，结晶70~75%，拉伸强度62MPa，断裂伸长：60%，成型收缩2.5~3.0%。

具有较高的热变形温度，连续使用温度在100 左右，但热稳定性较差，需添加热稳定剂、抗氧剂、甲醛吸收剂等进行改性。

（热变形为物理范畴，热稳定性为化学范畴）