

2023年 pet塑钢打包带 行业标准 Pet塑钢打包带 适合那些行业使用

产品名称	2023年 pet塑钢打包带 行业标准 Pet塑钢打包带 适合那些行业使用
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	260.00/卷
规格参数	品牌:凯比奇PACK 型号:1608 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

产品详情

目前在售包装扣分别为：PP透明打包扣，奶白加厚包装扣，加密防滑齿塑胶包装扣，19MM大号规格包装扣同时还提供配套打包带，pet塑钢带打包带配手提式打包机使用，PP塑料打包带配塑胶扣使用超薄带，配半自动机器使用
机用打包带，货物齐全，打包带量大客户送货到厂，价格实惠，质量可靠，服务完善到位。

PET塑钢包装带规格书：

名称：PET打包带

品牌：KBQPACK

产地：深圳

规格：1206/1606/1608/1908/1910/2508/2510/3208

颜色：绿色

净重：18kg

毛重：20kg

包装：纸箱装

2023年 pet塑钢打包带 行业标准：

- 1、镰刀弯要求宽度12mm以下塑钢带的镰刀弯不大于150mm/2000mm宽度12mm及以上塑钢带的镰刀弯不大于120mm/2000mm。
- 2、塑钢带分为自动捆扎机械用带（简称机用带代号J）和手动工具用捆扎带（简称手工带，代号S）两类。
- 3、公称拉伸断裂应力分为 两级，拉断力不小于390MPa为 级大于等于350MPa小于390MPa为 级
- 4、规格代号是由6为阿拉伯数字组成，前三位代表公称宽度，后三位代表公称厚度。
- 5、塑钢带外观应呈平直的带状外观，表面清洁、无杂质、无扭曲、开裂、穿孔、毛刺、破损和其他影响使用功能的缺陷。颜色均匀，光面带表面平滑光亮，压花带表面花纹清晰规范。
- 6、规格尺寸偏差宽度允许偏差为 $\pm 0.76\text{mm}$ 厚度允许偏差为 $\pm 0.06\text{mm}$
- 7、塑钢带拉伸断裂应变应在5%~25%范围内。

绿色环保pet打包带 生产流程：

1、PET打包带生产流程：物料祛湿干燥 加热熔化 挤出机挤出型胚 牵引延伸
压带形成表面的花纹 冷却定型 测试检验 缠绕收卷 出厂入库。

2、其中，祛湿干燥是PET塑钢打包带生产中的重要环节，关乎PET塑钢打包带的性能。PET是吸湿性聚合物，它可以吸收空气中的水分提高自身的含湿量，如果PET原料不经过祛湿干燥环节，生产出来的PET塑钢打包带性能将会大大降低，例如：粘度。

3、其次，影响打包带质量的基本参数是拉力、长度、弯曲度、拉伸率等。在拉力和其它参数相同的情况下，长度越长成本越低。需要注意对于生产温度的控制，如果带料出机头后的温度很高，注意要立即放入水中冷却，等规聚丙烯在急冷的情况下容易生成酝晶结构，而酝晶分子的结构较疏松，就容易拉伸取向了。在进行拉伸的时候，必须要在沸水中进行拉伸，这项工艺的主要目的就是提高塑钢打包带的纵向强度，减少伸长率。

Pet塑钢打包带 适合那些行业使用：、

1、省钱50%：通过PET塑钢带与钢带的性能对比分析及实践数据可知，使用PET塑钢带可以完全替代同等规格的钢带或相同拉力强度的钢丝打包货物。经计算所得，相同规格等长下，塑钢带的重量只有钢带的1/6，使用塑钢带替代钢带打包玻璃可以节省50%的包装成本。

2、安全：PET塑钢带能够长期保持5%的收紧力，不返松，在受到强大外力撞击时还有5%的缓冲延伸率，在运输过程中可避免因颠簸造成打包带的断裂导致物体的散落，保证包装物安全。PET塑钢带没有钢带锋利的边缘，不会对被包装物体造成损伤，同时在打包和解包过程中也不会对操作人员造成任何伤害

。

3、环保：PET塑钢带采用食品级包装材料制造而成，具有防潮、防生锈、防水、抗腐蚀特性，不会对包装物造成污染，符合环保要求，包装后出口无限制。使用过的PET塑钢带可回收利用，回收过程无污染。

4、适应性：PET塑钢带的熔点在255 ~260 ，能长期在—110 ~120 之间保持不变性，有良好的尺寸稳定性。PET带因材质和制作工艺因素，能适合各种气候变化，耐高温、耐潮湿，不象钢带受潮生锈污染环境及损失抗拉性，使捆包强度减小。