

# PA6 湖南岳化 YH800

产品名称	PA6 湖南岳化 YH800
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	12.50/千克
规格参数	岳化:岳化 YH800:YH800 湖南:湖南
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

YH800

聚己内酰胺#尼龙6|PA6

巴陵化纤

产品用途:适合一般注射成型、阻燃改性及纺棕丝、单丝等。

填充物:注塑

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

密度 (---) 1.156 g/cm GB 1033-86

单体含量 (---) <0.3 % 色谱内标法

含水量 (---) <0.07 % GB 6509-86

相对粘度 (---)  $2.85 \pm 0.03$  --- GB/T 1632-93

机械性能额定值单位测试方法

弯曲强度 (---) 86.6 MPa GB 9341-88

成型收缩率 (---) 0.93 % GB/T 1043-93

硬度 (---) 72.2 R GB 9341-88

拉伸强度 (---) 60.7 MPa GB 1040-92

缺口冲击强度 (---) 20.1 KJ/m GB 9342-88

断裂伸长率 (---) 48.1 % GB 1040-92

弯曲模量 (---) 2087 MPa GB 9341-88

电气性能额定值单位测试方法

体积电阻率  $1.5 \times 10^{10}$  Ω·cm GB 1044-70

表面电阻率  $2.4 \times 10^{10}$  Ω GB 1044-70

介电常数 (---) 0.65 --- GB 1044-70

体积电阻  $2.7 \times 10^{10}$  Ω GB 1044-70

表面电阻  $3.0 \times 10^{10}$  Ω GB 1044-70

介电损耗角正切  $5.0 \times 10^{-2}$  GB 1045-70

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 (---) 71.0 ---

熔点 (---) 215-220 ---