

厦门UV清漆，漳州UV清漆，泉州UV清漆，厦门UV清漆批发

产品名称	厦门UV清漆，漳州UV清漆，泉州UV清漆，厦门UV清漆批发
公司名称	厦门奔瑞汽车用品有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门湖里区五通凤头社49号
联系电话	0592-5968722 13799740168

产品详情

厦门UV清漆，漳州UV清漆，泉州UV清漆，厦门UV清漆批发 欢迎来电咨询13799740168

UV紫外线光固化金油 特点：1、固化迅速，节约能源，易批量生产。

2、涂膜光泽高、丰满度和鲜艳度极好。3、硬度高，耐磨性好。

4、耐候性，耐化学性，耐汽油性极佳。用途：摩托车金属件和塑料件的罩光。涂料性状：序号 项目

标准 实验方法 1 涂抖外观 无杂质透明胶液 GB1721-79 2 颜色号（铁/钴比色） 3 GB1722-79 3

粘度（涂-4#杯）S/20 15 GB1723-79 4 酸值（mgKOH/g） 10 化学法 5 固含量（%） 90

GB1725-79 6 固化速度(m/min) 3-4 5kw中压汞灯1支，灯距25cm 涂膜性能：序号 项目 标准 实验方法 1

涂抖外观 平整光滑 GB1727-79 2 光泽度（%，60） 100 GB9754-88 3 铅笔硬度（H） H GB6739-86 4

柔韧性（mm） 5 GB1731-79 5 冲击强度（kg.cm） 25 GB1732-79 6 附着力（划格法） 100/100

GB9286-88 7 耐水性（48hr）无变化 GB1733-79 8 耐汽油（94#汽油，24hr）无变化 GB1734-79 9

耐盐雾性（7天，级）一级 GB1771-79 10 人工加速老化实验800hr 无显著变化 GB1865-80 注意事项：1、U

V漆应避光封存于阴凉、干燥远离火源处，绝对禁止阳光直射，贮存期为6个月（30摄氏度以下）超期p

后经检验合格可继续使用。2、避免皮肤直接接触UV漆，操作时应戴上防护眼镜和薄膜手套，若UV漆

溅到皮肤，应立即用肥皂水洗净。3、不可直视UV灯。4、使用前请用300-400目滤网过滤。

5、涂装环境应绝对无尘，否则会引起漆膜表面沙砾或麻点。6、开稀后的面漆中必须加入5%以上A-6型

抛锚剂（按重量比），但抛锚剂的用量需根据面漆品不同进行试

验，直到UV漆与面漆之间达到理想的附着力为止，如丙稀酸氨基烤漆作面时须加入10%左右的抛锚剂。

7、压缩空气必须不含油和水。

8、单组份热塑性丙稀酸面漆须经过试验不被单组份UV清漆严重溶蚀方可使用。