

# 服装水性胶LS801

产品名称	服装水性胶LS801
公司名称	苏州陆氏新材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	苏州市干将西路325号6幢301室
联系电话	0512-89171136 13338009590

## 产品详情

**产品说明** 产品描述：经水性聚氨酯改性的EVA类乳液胶粘剂，主要应用于海绵、纺织面料的自粘、互粘。LS801具有优良的粘接性能、耐水洗性能，优良的耐光、耐黄变特性，优良的柔韧性、手感柔和。

**产品规格：** 外观：乳白色液体 粘度@25℃：3000±500mpa.s（粘度与转子、转速相关）  
固含：55±2.5% 使用方法：1. 为提高耐水洗性能，使用前必须添加3-5%的水性固化剂LS800B，搅拌均匀，混合后的可使用时间约为3-4小时，2. 辊涂上胶时，保持胶层均匀，厚度适中，3. 热压贴合，一般建议为80-100℃ × 20-30秒，4. 常温停放48小时后方可进行水洗测试。安全与健康：安全无毒害，使用过程中仅需要简单的劳保防护。包装及储存：塑料桶包装。良好的密闭包装，常温储存（5℃~30℃）于干燥环境中，期限不超过4个月。附：辊筒贴合相关参数 辊筒直径：1.5米左右 加温贴合：辊筒内层180℃，表层70-80℃；贴合时间约20秒 贴合速度：6米/秒 辊胶到贴合距离约为0.5米；贴合到收卷距离约为5米 贴合量:25码/KG 4、10、20、50KG/桶