

汽车内饰件植绒胶TL830

产品名称	汽车内饰件植绒胶TL830
公司名称	苏州陆氏新材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	苏州市干将西路325号6幢301室
联系电话	0512-89171136 13338009590

产品详情

TL830植绒胶：应用于各类汽车塑料内饰件 操作 建议 TL830是经过特殊工艺改进过的水性丙烯酸-聚氨酯植绒胶，具有优良的基材粘接性、耐水性、耐光性，可满足气味、色牢度、总碳挥发等其他试要求。

一．产品特性 1.组成：TL830为水性丙烯酸-

PU杂化体，TL800B为水性固化剂，增加粘接强度及耐水性； 2.环保产品：满足Rohs及VOC要求；

3.优异的植绒工艺性：表干速度慢，施胶后可植绒时间长，更适用于大型、异型产品的植绒；

4.优异的植绒性能：植绒密度高，耐磨、耐水、耐光，也适用于浅色绒毛的植绒工艺。

二．基材的表面处理 1.ABS、ABS/PC合金、金属材料等：建议打磨处理；

2.PP、TPV等基材：建议采用等离子处理或底涂处理。 三．植绒胶的配制

1.按TL830/TL800B=100/20称重，混合搅拌均匀

2.A、B混合后的可操作时间约为2-3小时，一次配料不宜过多（特别在夏季）

3.稀释剂为水，少量的水（2-3%）可显著降低粘度 四．涂胶工艺及植绒

1.喷涂或刷涂法施胶，要求湿膜厚度适中，外观均匀有光泽 2.施胶后10分钟内完成植绒 五．固化条件

1.植绒后必须加热固化，经70 @30分钟固化后可达到较高的初始强度

2.检测：常温停放24-72小时后方可进行 4、10、20、50KG/桶