

# 运动场地硅pu材料厂家

产品名称	运动场地硅pu材料厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售3部
价格	38.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用地:运动场 规格:3-8mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18232767189 18232767189

## 产品详情

河北昌冠体育设施有限公司】是一家专业的塑胶跑道生产厂家,主要提供塑胶跑道,运动场材料厂家,篮球场材料,学校塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,塑胶球场等,集生产,研发,设计,施工一条龙服务

硅pu篮球场做法 要点：

1) 涂刷封闭底漆：基层干燥后，在施工基面上涂刷一道封闭底漆，封闭水泥基面的隙孔，提高塑胶层与水泥基面的粘结强度，使之不易脱层和产生气泡。一般分两遍滚涂，基层密实度低的需多道滚涂，原则性为涂刷后基面形成光亮连续膜为止。待底漆层干固后，再进行下一道工序施工。

积水处修补：积水处深度不超过5mm的地方用加强层加100-120目石英砂按1：1（重量比），加专用稀释剂搅拌均匀，并调节至合适施工稠度，用直尺或刮板涂刮于积水处，若积水深度超过5mm的地方，应用专用底漆加60~80目砂，按1：6~8（重量比）拌和均匀，平整摊铺于积水处并压实。修补时注意修边，不要让修补后的边高出，若有高出需打磨平整后方能进行缓冲层施工。

2) 硅pu球场材料厂家弹性层和加强层施工：每桶30公斤加100克水搅拌均匀。在施工该涂层前检查确认基础处理符合施工要求，然后用齿刮板将弹性层涂刮于基面，每道涂刮厚度不能超过1mm，每道涂刮时间间隔为前一道干固为准（一般约10小时），具体视现场天气情况而定，直至涂刮至要求厚度。弹性层干固后，用积水法测试表面平整度，积水处用缓冲层修补平整，表面有粒状杂物混入或堆积处需用磨机打磨平整再进行下一道工序。加强层施工方法和弹性层基本一致，涂刮时注意流平效果，若不能流平刮齿痕迹，需多加专用稀释剂调节稠度，以保证表面流平。通常稀释剂的配量建议增加加强层的5%左右。加强层干固后，上面漆前，建议对整场打磨一遍，以增加弹性层和面漆层的粘接力。

3) 硅pu球场材料厂家面漆层施工：将面漆材料按配比充分搅拌均匀，稠度太浓时，可加入水调节合适施工稠度，用胶刮板或滚筒刮涂加强层表面。

面层为双组份水性材料，必须按规定比例（色浆：增强剂=15：1（重量比））把两组份充分搅拌均匀，（配比不准会影响面层的固化效果，直接影响面层的使用性能）加水稀释施工稠度，一般加入10~20%（综合料的重量计算，根据现场实际情况而定），用滚筒或胶刮耙（专用喷枪）分多道涂于加强层面上。需表面粗糙的加入专用砂进行涂喷便可。\*低温度低于5 不适宜施工，施工后保持10小时无水浸泡。各类球场面层参考做法：分三道涂，第一道加10%（综合料的重量计算）专用砂，第二道加5%（综合料的重量计算），每道用量约为0.08kg，第三道不加砂（用量约为0.09kg），加砂时，应先将色浆组份与专用砂搅拌均匀，再加入增强剂份搅拌均匀，再加水稀释；

（4）划线：面漆层固化后即可划线，按照球场的规格尺寸标准标出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴好，用专用的白色标线漆按配比充分混合均匀后涂刷于美纹纸中间，待表面干后撕掉美纹纸。分两道涂刷，若球场表面为粗糙面，第一道可加20%面层专用砂涂刷，以防渗边。