

# 钠基润滑脂如何制作

产品名称	钠基润滑脂如何制作
公司名称	肥城市光大化工有限公司
价格	.00/桶
规格参数	
公司地址	泰安山东省泰安市肥城市高新技术开发区
联系电话	0538-3530463 15966002392

## 产品详情

肥城市光大化工有限公司 <http://guangdahuagong.com/> <http://www.0538runhuazhi.com>

手机：15966002392 钠基润滑脂工艺流程概述 将脂肪、约1/3润滑油及氢氧化钠水溶液（20%-35%），全部投入反应釜，搅拌升温至100C-105C,进行皂化。随着反应进行，逐渐变稠，并有泡沫产生。期间需要补加适量的水，加热不宜过快，以免发生溢釜。皂化速度随所用脂肪的性质而异，一般2-3h后，基本皂化完全。然后逐渐升温，蒸出水分。温度升至约140-150C，呈粘稠拉丝状，说明水分基本除去。取样化验游离碱含量，应在0.15%-0.2%范围内，低于此范围可适当补加碱量，高出此范围，说明皂化不完全，应补加水（加水要缓慢），继续皂化完全，重复上述过程。皂化脱水后釜内物通称皂基。皂基制作完毕，继续加热，将余量润滑油缓慢倒入釜内（此时润滑油不能含水），调制所需稠度。在150-170C下保温0.5h，继续升温至190-220C，使釜内物品真溶状态后，停止加热。用齿轮泵打至冷却釜降温，降至130C时，用五联辊和三联辊进行冷却及研磨，到80C以下装桶，即得成品。

推荐大家看看：看的时候把网址复制打开 起重机之家：<http://www.sdgxqzhj.com>

榆叶梅：<http://www.bolinyuanyi.com> 钙基润滑脂：<http://www.guangdahuagong.com> 泰安隐形纱窗

<http://www.xc0538.com> 人造油松：<http://www.shandongjingsong.com> 锂基润滑脂：[http:// guangdahuagong.com](http://guangdahuagong.com)

高压共轨试验台：<http://www.haideck.com> 铡草机 <http://www.fclongma.com> 泰安卷帘门：<http://www.rf0538.com>

泰安焊割设备 <http://www.talixin.com> 肥城安庄豪华酒店<http://www.fchaohua.com> 泰安白酒厂家

<http://www.taishanyunhai.com> 肥城马埠村经济特色官网：<http://www.fcmabu.com>

肥城光大润滑脂：<http://www.0538runhuazhi.com> 泰山玉石礼品：<http://www.tianshenyuan.com>

山东泰安圣英苗木基地：<http://www.tashengying.com>