

# 南通三菱丽阳VH001(透明pmma)照明灯罩

产品名称	南通三菱丽阳VH001(透明pmma)照明灯罩
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	15.50/千克
规格参数	PMMA:抗紫外线 三菱丽阳:南通 VH001:原厂原包
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

## 产品详情

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	吸水率	24hr	ISO 62	0.3	%
	熔体流动速率	230 ,37.3N	ISO 1133	2.0	g/10min
物理性能	比重		ISO 1183	1.19	g/cm3
	雾度	3mm	ISO 14782	0.3	%
	折射率	Nd	ISO 489	1.49	
	全光线透射率	3mm	ISO 13468-1	93	%
机械性能	悬臂梁式冲击强度	1eU 无槽口	JIS K-7111	21	kJ/m2
	弯曲弹性模量		ISO 178	3.3	GPa
	洛氏硬度		ISO 2039	101	M scale
	拉伸弹性率	1A/1	ISO 527-2	3.3	GPa
	IZOD冲击强度	1A	JIS K-7110	1.7	kJ/m2
	伸长率	1A/5	ISO 527-2	6	%
	抗弯强度		ISO 178	127	MPa
	抗拉强度	1A/5	ISO 527-2	78	MPa
	悬臂梁式冲击强度	1eA V槽口	JIS K-7111	1.3	kJ/m2
	电气性能	表面电阻系数		JIS K-6911	>1016
体积电阻系数			JIS K-6911	>1013	m
介电常数		60Hz	JIS K-6911	3.7	
绝缘击穿强度		4kV/sec	JIS K-6911	20	MV/m
介质衰耗因数		60Hz	JIS K-6911	0.05	
热性能	耐电弧性		JIS K-6911	没有痕迹	
	线膨胀系数		JIS K-7197	6 × 10-5	1/
	螺旋流动	厚薄2mm,230	三菱丽阳法	130	mm
	螺旋流动	厚薄2mm,250	三菱丽阳法	220	mm

比热		JIS K-7123	1.5	J/(g · )
维卡软化温度	50n	ISO 306	108	
载荷挠曲温度	1.80MPa	ISO 75-2	101	
热传递率		JIS A-1412	0.2	W/(m · )