

# 舟山环氧锌黄底漆铝板底漆厂家推荐

产品名称	舟山环氧锌黄底漆铝板底漆厂家推荐
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	17.00/元/kg
规格参数	规格:27.5kg/组 品牌:奥辉 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

舟山锌黄底漆铝板底漆厂家推荐 醇酸调和漆使用说明 一、产品组成

由醇酸树脂、颜料、体质颜料、催干剂、有机溶剂调制而成。二、产品性能及用途

各色醇酸调合漆能自干，光泽、硬度、附着力、耐久性较好，使用方便。

主要用于涂覆一般金属、木材、建筑物表面。三、主要技术指标 项目 指标

漆膜颜色及外观 符合标准样板，在色差范围内，漆膜平整光滑 表干h， 不大于 8

实干h， 不大于 24 硬度， 不小于 0.20 光泽 商定 流出时间

秒（ISO 6号杯）， 不小于 40 细度mm 不大于 35 遮盖力g/m<sup>2</sup>，

不大于 白色 200 黑色 45 其他色 商定 四、施工参考 1、管道涂装施工前，应对管道表面进行

清洁处理：除去钢管表面的松散锈蚀层，确保被涂表面无泥尘、油污、浮锈和其它对涂膜有污染的机械

杂质。2、该漆可采用空气喷涂、刷涂等方法施工，一般涂二道为宜，第二道漆膜干后再涂面漆，涂膜

厚度一遍干25微米，重涂时间最少间隔24小时。施工时，用专用稀释剂调整黏度，要防止风沙尘灰的污

染，要避免在阳光照射的场所施工，使用的工具要洁净。

3、配套底漆为各色酚醛防锈漆，铁红醇酸底漆。4、严禁与不同品种涂料和稀释剂混用。

5、工具清洗使用专用稀释剂。6、施工现场保持良好的通风，要远离火源，确保施工安全。

五、运输与储存安全注意事项 1、运输和储存都要避免雨淋日晒，轻装轻卸，库房要远离火源和人居场

所，并且要通风良好和防止日光照射。2、本产品日常管理和使用应严格按易燃危险品的法规进行。

3、本产品储存期为12个月，超过储存期后，检验合格仍可继续使用。

本说明书有关数据均为理论值或经试验积累所得，实际产品可能与之略有差异。

素质提升，交流分享，精耕深耕，永续辉煌（注：该说明书是我们试验和经验的积累，可作为施工参考

，随着产品的不断改进，有关数据随时会改变，恕不另行通知）山东奥辉漆业集团有限公司生产各类环

保水性漆系列（水性防锈漆，水性调和漆，水性磁漆），醇酸漆系列（醇酸防锈漆、醇酸调和漆、醇酸

磁漆），漆系列（富锌底漆、云铁中间漆、树脂面漆、地坪漆、煤沥青漆、酚醛漆、锌黄底漆），快干

丙烯酸系列（丙烯酸底漆、丙烯酸面漆、丙烯酸磁漆），聚氨酯系列（聚氨酯底漆、聚氨酯面漆、聚氨

酯磁漆），耐高温系列（200度-800度有机硅耐高温漆），氯化橡胶漆，氟碳漆，氟磺化聚漆，化聚漆，

常温马路划线漆，烟囱航标漆，冷喷锌，树脂干料系列（油性醇酸树脂、油性丙烯酸树脂、油性丙烯酸

树脂、油性水性催干剂）等产品，品种多，应用范围广，多色可选，承接山东济宁周边区域地坪漆包工

包料施工，如有需要，敬请咨询详谈。

[嘉兴锌黄底漆厂家量大可调色](#)