

安康水玻璃 硅酸钠 安康水玻璃厂 安康隧道注浆液体泡花碱

产品名称	安康水玻璃 硅酸钠 安康水玻璃厂 安康隧道注浆液体泡花碱
公司名称	西安市鄠邑区蓬莱包装材料有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	浓度:42 氧化钠:8.5 密度:1.42
公司地址	西安市鄠邑区
联系电话	18229033007 18229033007

产品详情

水玻璃混凝土的养护 无控制的、过快的化学反应，使混凝土的固化时间缩短，而使水玻璃混凝土的内部产生不均匀的拉应力。从上影响因素的定性分析看，如果采取相应有效的措施，对诸因素予以调整和控制，有可能达到或限制水玻璃混凝土在固化中产生的收缩。

通过对水玻璃混凝土收缩裂缝产生的影响因素的分析，采取了如下相应的施工措施：1、由于水玻璃混凝土的线收缩率与水玻璃比重成正比，因此选用比重在允许范围内且相对较小的水玻璃。施工中选用的水玻璃的比重为1.40。2、水玻璃混凝土中粗、细骨料及粉料，选用耐酸率 95%的集料：骨料选用石英石和石英砂，粉料以铸石粉为主，再辅以石英粉。

3、水玻璃混凝土的级配，采用均匀的密集级配，使混凝土内部结构尽可能密实。

通过理论计算和多次试验试配，确定如下配合比：水玻璃混凝土施工配合比（单位：kg）氟硅酸钠 石英粉 石英砂 石英石 备注 100目 180目 0.15~5mm 5~10mm 10~15mm 15~25mm 1 0.15 1.25 0.31 0.31 2.08 0.94 0.94 1.25 每立方米的用量 300 45 380 90 90 620 280 280 370 4、水玻璃混凝土的固