

# ABS 韩国LG AF342 特性阻燃

产品名称	ABS 韩国LG AF342 特性阻燃
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	9.89/千克
规格参数	品名:ABS 型号:AF342 产地:韩国
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

## 产品详情

特性

阻燃

加工方法

注塑成型

物理性能

额定值

单位制

测试方法

熔流率 (熔体流动速率) (220 ° C/10.0 kg)

35

g/10 min

ASTM D1238

比重

1.19

无

ASTM D792

收缩率

0.4到0.8

%

ASTM D-955  
硬度

额定值

单位制

测试方法  
洛氏硬度 (R 级)

100

无

ASTM D785  
机械性能

额定值

单位制

测试方法  
抗张强度

410

kg/cm

ASTM D638  
弯曲强度

710

kg/cm

ASTM D790  
弯曲模量

24000

kg/cm

ASTM D790  
伸长率

15

%

ASTM D638

冲击性能

额定值

单位制

测试方法

悬壁梁缺口冲击强度

16

kg-cm/cm

ASTM D256

悬壁梁缺口冲击强度

19

kg-cm/cm

ASTM D25

热性能

额定值

单位制

测试方法

热变形温度

85.0

ASTM D648

维卡软化点

94

ASTM D1525

可燃性

额定值

单位制

测试方法  
UL 阻燃等级

V-0

无

UL 94  
注射说明  
Minimum Moisture Content: 0.01%  
注射

额定值

单位制

干燥温度

70到80

干燥时间

2到4

hour

料筒后部温度

180到200

料筒中部温度

190到210

料筒前部温度

200到220

射嘴温度

200到230

加工（熔体）温度

210到240

模具温度

40到70

背压

0.49到1.47

MPa

螺杆转速

30到60

rpm