

# ABS 中石油吉化 0215A 高光泽 高硬度

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | ABS 中石油吉化 0215A 高光泽 高硬度     |
| 公司名称 | 东莞市晟华塑胶原料有限公司               |
| 价格   | 9.89/千克                     |
| 规格参数 | 品名:ABS<br>型号:0215A<br>产地:吉化 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109         |
| 联系电话 | 0769-89386984 13922933895   |

## 产品详情

特性

高光泽;高硬度;超白;综合质量达同类进口  
用途

电子;办公用品;电器产品;汽车;电子零件  
加工方法

注射成型  
物理性能

额定值

单位制

测试方法  
密度 / 比重

1.04

g/cm

ASTM D792  
熔流率 (熔体流动速率)  
200 ° C/21.6 kg

20

g/10 min

ASTM D1238

收缩率

流动

0.5到0.8

%

ISO 294-4

流动

0.5到0.8

%

ASTM D955

机械性能

额定值

单位制

测试方法

抗张强度

屈服

48

MPa

ASTM D638

伸长率

屈服

28

%

ASTM D638

断裂

28

%

ISO 527-2

弯曲模量

2850

MPa

ASTM D790

弯曲应力

82

MPa

ISO 178

硬度

额定值

单位制

测试方法

洛氏硬度

R 级

112

ASTM D785

冲击性能

额定值

单位制

测试方法

悬臂梁缺口冲击强度

23 ° C, 3.20 mm

23

kJ/m

ASTM D256

热性能

额定值

单位制

测试方法

热变形温度

1.8 MPa, 未退火

91

ASTM D648  
1.8 MPa, 未退火

86

ISO 75-2/A  
0.45 MPa, 未退火

96

ISO 75-2/B  
维卡软化温度

98

ISO 306/B50  
可燃性

额定值

测试方法  
UL 阻燃等级 (1.6 mm)

HB

UL 94