

## (PC+ABS合金) AC3100/台湾台化

产品名称	(PC+ABS合金) AC3100/台湾台化
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	15.50/千克
规格参数	品牌:防火阻燃V-0 型号:无卤防火 产地:原厂原包
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

## 产品详情

PC/ABS(PC+ABS合金) AC3100/台湾台化

TAIRILOY PC/ABS AC3250是台湾化学纤维股份有限公司(Formosa Chemicals & Fiber Corporation (FCFC))生产的一种工程塑料合金~ PC/ABS, 商品名TAIRILOY, 主要成分聚碳酸酯/丙烯腈/丁二烯/苯乙烯树脂, 熔点 > 130 , 不属于GHS 27种危害分类。

台湾台化PC / ABS AC3100中英文物性表如下:

项目Property

单位Unit

试验方法Test Method

试验条件Test Condition

AC3100

抗张强度Tensile Strength

kg/cm<sup>2</sup>( MPa)

ASTMD-638( ISO527)

630

(62)

弯曲强度Flexural Strength

kg/cm<sup>2</sup>( MPa)

ASTMD-790( ISO178)

23

950

(94)

弯曲模数Flexural Modulus

kg/cm<sup>2</sup>( MPa)

ASTMD-790( ISO178)

23

28000

(2750)

洛氏硬度RockwellHardness

R-Scale

ASTMD-785( ISO2039/2 )

23

R-118

Izod冲击强度IzodImpact Strength

kg-cm/cm( J/m )

ASTMD-256( ISO R180 )

23 1/8" 厚

60

(588)

热变形温度Heat DeflectionTemperature

ASTMD-648(ISO 75/A)

Unannealed 18.6kg/cm<sup>2</sup>( 1/4" 厚 )

90

熔融指数 Melt Flow Index

g/10 min

ASTMD-1238( ISO1133 )

240 × 5Kg( 49N )

22

比 重 Specific Gravity

ASTMD-792( ISO1183 )

23 /23

1.18

收缩率

Molding Shrinkage

%

ASTMD-995

3.2mm

0.4~0.6

燃烧性 Flammability

UL-94

FILE NO.E162823

1.5mm V0

All Color