

ABS 上海高桥 275 耐化学;高冲击强度;耐高温

产品名称	ABS 上海高桥 275 耐化学;高冲击强度;耐高温
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	9.89/千克
规格参数	品名:ABS 型号:275 产地:上海
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

特性

耐化学;高冲击强度;耐高温;电器性能好;易加工
用途

器具;合成物;电子通讯;塑料;橡胶制品;汽车;工业结构;家用电器;IT。
加工方法

注射成型

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度 / 比重

1.04

g/cm

ASTM D792

熔流率 (熔体流动速率)

200 ° C/21.6 kg

9.5

g/10 min

ASTM D1238

收缩率

流动

0.4到0.7

%

ASTM D955

流动

0.4到0.7

%

ISO 294-4

机械性能

额定值

单位制

测试方法

抗张强度

屈服

37

MPa

ASTM D638

伸长率

屈服

25

%

ASTM D638

断裂

25

%

ISO 527-2

弯曲模量

2100

MPa

ASTM D790

弯曲应力

78

MPa

ISO 178

硬度

额定值

单位制

测试方法

洛氏硬度

R 级

108

ASTM D785

冲击性能

额定值

单位制

测试方法

悬壁梁缺口冲击强度

23 ° C, 3.20 mm

20

kJ/m

ASTM D256

热性能

额定值

单位制

测试方法

热变形温度

0.45 MPa, 未退火

92.5

ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火

82.5

ISO 75-2/A
1.8 MPa, 未退火

87.5

ASTM D648
维卡软化温度

97.5

ISO 306/B50
可燃性

额定值

测试方法
UL 阻燃等级 (1.6 mm)

HB

UL 94