

# PP 台湾台塑1005N 高透明 易加工 注塑级 通用塑料

产品名称	PP 台湾台塑1005N 高透明 易加工 注塑级 通用塑料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	11.80/千克
规格参数	台塑:台塑 1005N:1005N 台湾:台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

YUNGSOX PP 1005

Polypropylene Homopolymer

Formosa Polypropylene

产品说明：

YUNGSOX PP 1005是一种聚丙烯均聚物(PP Homopoly)材料。  
该产品在亚太地区有供货,加工方式为:吹塑成型、管路挤出成型或热成型。 YUNGSOX PP 1005的主要特性为:均聚物。

典型应用领域包括:

薄板

食品接触应用

水管/管道/饮用水

物性信息：

基本信息

特性 均聚物

良好的剥离性

良好的熔体强度

用途 吹塑成型应用

管道系统

片材

机构评级 FDA 21 CFR 177.1520

形式 粒子

加工方法 吹塑成型

管路挤出成型

热成型

物理性能额定值单位制测试方法

密度 0.900 g/cm ISO 1183

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg) 0.50 g/10 min ISO 1133

收缩率 1.3 到 1.7 % 内部方法

硬度额定值单位制测试方法

洛氏硬度 (R 计秤) 105 ISO 2039-2

机械性能额定值单位制测试方法

拉伸应力 (屈服) 34.3 MPa ISO 527-2

拉伸应变 (断裂) 300 % ISO 527-2

弯曲模量 1320 MPa ISO 178

冲击性能额定值单位制测试方法

悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C) 88 J/m ISO 180

热性能额定值单位制测试方法

热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) 115 ° C ISO 75-2/A

维卡软化温度 152 ° C ISO 306

