

苏州M300模具钢 M300价格 M300特性及应用 百禄M

产品名称	苏州M300模具钢 M300价格 M300特性及应用 百禄M
公司名称	苏州浩凯金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区元和街道娄北村六栋厂房
联系电话	86-051265788808 13913190686

产品详情

您好，[苏州浩凯模具钢材公司](#)

感谢新老客户的关心和厚爱。苏州浩凯模具钢厂是中国苏州专业生产和加工优质模具钢_特殊钢_不锈钢的钢材厂家,提供最新国产和进口模具钢价格行情.电话:0512-65788808,陈总手机:13007313060.更多铜材,铝材,硬质合金,日本金属材料,美国特钢,德国不锈钢产品,欢迎新老客户在线咨询订购.质量第一,诚信为本

[M300](#) 预加硬抗腐蚀镜面塑胶模具钢

基本信息

钢材种类:预硬高铬抗腐蚀塑胶模具钢

钢材特性:预硬高铬翻酸镜面钢, 极佳耐磨性, 耐腐蚀性和镜面.

出厂状态:29-34 HRC

备注:此钢为同系列之顶级产品,综合性能佳,高要求防酸、镜面模压行考虑之列.

简介

M300钢材经热处理, 硬度均匀, 达31-35HRC, 工模制成永不变形, 因含铬量较同级其他钢材为高(16%铬)故其抗腐蚀性能特佳。对所有一般化学物品, 具有抗腐蚀能力, 适合制造透明塑胶模具, P.V.C.塑胶模具, 此钢更具有不锈作用, 容易达成所需之高度抛光及镜面磨光, 为同类钢材之最佳冠军品质。

化学成分

C :0.38

Cr :16.00

Mn :0.65

Ni :0.80

Mo :1.00

Si :0.40

热处理

锻制：1050 开始锻打至850 回炉并随炉慢冷。

退火：800-850 空冷或炉冷至600 ，硬度可达285HB。

淬火：由1000-1050 油或空气冷却。

回火：600-700 或170-210 。淬硬后需立即进行回火，时间最少2至2.5小时。

烧焊：可烧焊但尽可能避免。

用途

适用于接触化学腐蚀性大,透明塑胶,相机镜头等各类塑胶的模具,此钢更不透作用,容易达成所需之高度磨光及镜面磨光,为同类钢材之最佳冠军产品.适合一切化学物接触之塑胶模具，透明塑胶产品，或侵蚀物品之模具。

出厂状态：预加硬至1000-1100N/ mm² (31-35HRC)

关于[M300](#)模具钢的性能用途、材料材质、规格型号、密度硬度等参数指标是什么，M300 模具钢价格的最新行情，苏州浩凯金属材料有限公司提供专业客服在线咨询解答M300 钢材的各项技术标准和特性，以及 M300 多少钱一吨（一公斤）。优质正品M300 模具钢材，八年诚挚信誉保证，欢迎新老客户来电批发采购。