

无氰碱性镀铜添加剂

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 无氰碱性镀铜添加剂 |
| 公司名称 | 佛山仁昌化工有限公司 |
| 价格 | 30.00/KG |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山南海里水沙涌沙步中路11-2号 |
| 联系电话 | 0757-81796851 15015649591 |

产品详情

特点：

CU200是我公司引进国外技术最新研制开发的新一代无氰镀铜新工艺，其特点如下：

无需氰化钠，很适用于钢铁件、黄铜件、铝合金、锌合金工件作底层电镀，结合力强

镀液稳定可靠，寿命长

镀液活性强，阴极极化电位大，镀层可加厚，光亮度高，无脆性

废水处理容易，只需加沉淀剂就可以除去有机物，可达标排放。

溶液组成及操作条件：

| 原材料及操作条件 | 挂镀 | 滚镀 |
|-----------|------------------|------------------|
| 纯水 | 600(500-650)毫升/升 | 660(475-625)毫升/升 |
| RC-CU200A | 300(250-350)毫升/升 | 250(200-300)毫升/升 |
| RC-CU200B | 100(80-120)毫升/升 | 90(80-100)毫升/升 |
| pH值 | 9.5(9.5-10) | 9.5(9.5-10) |
| 温度 | 50(40-60) | 50(40-60) |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Dk(A · dm ⁻²) | 1(0.5-1.5) | 0.6(0.1-0.9) |
| SA:SK | 1.5:1 | 1.5:1 |
| 阳极 | 轧制高纯铜板 | 轧制高纯铜板 |
| 时间 | 2 - 10分钟 | 20 - 30分钟 |
| 搅拌 | 阴极移动或空气搅拌(视情况) | 阴极移动或空气搅拌(视情况) |
| 过滤 | 连续过滤 | 连续过滤 |