

# 低扭曲阻燃PBT 抗水解PBT 750AM 日本宝理

产品名称	低扭曲阻燃PBT 抗水解PBT 750AM 日本宝理
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	19500.00/吨
规格参数	型号:750AM 特性:防火V0/30%玻纤增强 色号:ED3002
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

## 产品详情

现货供应：日本宝理 PBT 750AM，此款料为东莞市景亿塑胶有限公司代理销售日本宝理PBT聚对苯二甲酸丁二醇酯。该款料物性：

产品型号：750AM

商品品牌：日本宝理

产品商标：DURANEX

重要参数：

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)塑胶原料供应目录：

日本宝理PBT：2000，3200，3300，3400，7400F，7400W，CN7000BB，CN7030，CRN7000，CRN7015，CRN7030，CRN7830，CTN7133。

日本东丽PBT：1100M，1101G-30，1101G-45，1101GX08，1101GX50，1101GX53，1101GX54，1101G-X65，1104G-30，1151WX01，1164G30，1174G，1184G-05，1184G10，1184G-15，1184G-20，1184G-29，1184G-30，1184G-30N2，1200M，1201G-15，1304G-05，1304G-15，1401X04，1401X06，1401X07，1401X31，1404X04，1494X02，5101G15，5101G30U，5201X10，5201X11。

日本三菱工程PBT：5010FN2，5010G-15，5010G-30，5010G-45，5010GN1-15，5010GN1-30，5010GN6-15，5010GN6-30，5010GT-15，5010GT-30，5010N5，5010N6。

台湾长春人造PBT：1100，1200，2000-104D，2000-201D，2100，3015-104，3015-201，3020，3030，4115-1

04D , 4115-201D , 4130F , 4815 , 4830。

德国巴斯夫PBT : B4300G4 , B4300G6 , B4406G2 , B4406G3 , B4406G4 , B4406G6 , B4520 , B4300G10。

德国朗盛PBT : B2505 , B4215 , B4235 , B4235Z , B7425 , B7616 , S7926

美国泰科纳PBT : 2002-2 , 3200 CF2001 , 3200-2 EF2001 , 3300D , 3316CT , 4602Z NC , 4612R。

台湾南亚PBT : 1210G3 , 1210G6 , 1300 , 1400G3 , 1400G6 , 1403G3 , 1403G6。

专业陈诉--PBT塑胶原料工艺特性 :

PBT具有明显的熔点, 熔点为225 ~ 235 , 是结晶型材料, 结晶度可达40%。

PBT熔体的粘度受温度的影响不如剪切应力那么大, 因此, 在注塑中, 注射压力对PBT熔体流动性影响是明显。

PBT在熔融状态下流动性好, 粘度低, 仅次于尼龙, 在成型易发生“流延”现象。  
PBT成型制品各向异性。

PBT在高温下遇水易降解。

专业陈诉--PBT制品与模具设计 :

制品的厚度不宜太厚, PBT对缺口很敏感, 因此, 制品的直角等过渡处应采用圆弧连接。

未改性PBT的成型收缩率较大, 在1.7% ~ 2.3% , 模具要有一定的脱模斜度。

模具需要设排气孔或排气槽。

浇口的口径要大。

模具需设置控温装置。模具温度不能超过100 。

阻燃级PBT成型, 模具表面要镀铬, 以防腐。

**\*\*现货销售商\*\*** : 东莞市景亿塑胶有限公司 ( 可随货提供所经营塑胶原料的产品报告书, 包括 : COA物料产品质保书, UL黄卡, SGS ROHS无毒报告, FDA食品认证及MSDS等证书。欢迎来电咨询洽谈! )