

宏骐复合材料金属标牌、徽章等PVC专用硬质水晶滴

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 宏骐复合材料金属标牌、徽章等PVC专用硬质水晶滴 |
| 公司名称 | 厦门市宏骐复合材料有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 厦门翔安区火炬高新区建业楼B座902-904 |
| 联系电话 | 0592-6284855 15080303275 |

产品详情

PVC专用硬质水晶滴胶 862-PV-AB 【产品特点】

本品为硬质环氧树脂水晶滴胶，粘度低、流平性好、消泡性能好；

可常温或中温固化，固化速度适中；

固化物透明度佳、硬度高，表面平整、光亮，无气泡，附着力强；

固化物具有良好的耐溶剂性、抗创性及耐黄变性能。【适用范围】 适用于各种不干胶、金属标牌、徽章、证章、钮扣、工艺品等产品的表面披覆和滴胶；尤其适用于PVC等难粘材料表面的滴胶。

其它硬质产品的表面封装； 不适用于有弹性或软质产品的表面滴胶。【外观及物性】 型号 862-PV-A

862-PVC-B 颜色 透明液体 透明液体 比重25 1.07g/cm³ 0.93g/cm³ 粘度25 4300-4700cps 20-32cps

保存期限25 6个月 6个月【使用方法】 配比：A：B=3：1（重量比）可使用时间：

25 × 60-80分钟（100g混合量） 固化条件：90 × 1.5-2小时

要滴胶的产品表面需要保持干燥、清洁； 按配比取量，且称量准确，请切记配比是重量比而非体积比，A、B剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全；

搅拌均匀后请及时进行灌胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液；

固化过程中，请保持产品水平摆放，以免固化过程中胶液溢出。【固化后特性】 硬度 SHORE D 78~83

弯曲强度 kg/mm² 14~15 抗拉强度 kg/mm² 12~13 抗压强度 kg/mm² 20~22 吸水率25 \$小时 < 0.1

【注意事项】 本品在混合后可静置10-20分钟再使用，以使混合时产生的气泡及时破除；

滴好胶的产品可静置一段时间再进入烤箱，如发现表面仍有气泡，可使用火焰消泡的方法除泡； 混合在一起的胶量越多，其反应就越快，固化速度也会越快，请注意控制一次配胶的量，因为由于反应加快，其可使用的也会缩短；

可使用时间：是指在25 条件下，100g混合后的胶液的粘稠度增加一倍的时间，并非可操作时间之后，胶液绝对不能使用； 有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用丙酮或酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净；

在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。【储存与包装】

本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存，保质期六个月，过期经试验合格，可继续使用；

包装规格为每组20kg，其中包含主剂15kg/桶、固化剂5kg/桶。