

# 厦门宏骐聚氨酯树脂软也叫水晶滴胶 用在工艺品上

产品名称	厦门宏骐聚氨酯树脂软也叫水晶滴胶 用在工艺品上
公司名称	厦门市宏骐复合材料有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门翔安区火炬高新区建业楼B座902-904
联系电话	0592-6284855 15080303275

## 产品详情

HY-21 聚氨酯树脂软胶 HY-21软胶是以高分子材料研制的一种常温固化的双组份，低粘度、低气味、软性、透明的胶水。耐磨损、耐黄变、耐紫外线老化，适合户外使用。适合手工滴胶和机器滴胶。用途：适用于户外标牌、商标、首饰、镜面、工艺品等产品表面，也可做产品的灌封，具有极好的软性，粘合性。如汽车、摩托车标牌，FPC 光条等。

优点：1、防辐射，经日照或紫外线照射不易变黄、不易变硬，适用于户外制品。2、耐紫外光老化。

3、长期使用不易变硬、不易断裂、无收缩翘起现象、不影响粘性。耐户外太阳光照晒。

4、混合后的胶水粘度低，流平性好。产品特性：产品名称 双组分PU胶HY-21 固化特性 软性 颜色

清澈透明 比重@25度，（A/B）1.02/1.05 混合比A：B（重量比）1:1 粘度@25度，（A/B）500/550

硬度，shoreA@23度 72,可调 使用时间@25度，100克 20分钟 固化时间@25度 12小时 固化时间@60度 60分钟

使用方法：1、在通风透气条件下作业。2、使用干净、无水、油、化学溶济污染的工具。

3、准确称取A/B的重量。（A组份多导致底部起泡，B组份多导致表面发粘）。

4、小心按同一方向搅拌，避免产生大量的气泡，胶水如有丝状物，则需耐心搅拌至完全透明。

5、除泡：用抽真空脱泡机消泡，也可用火焰或热风扫向涂胶的产品。

注意事项：1、手工滴胶对环境湿度要求较高，相对湿度在60%以内才不会产生起泡。最好安装抽湿机。

2、不能用木篇等带有湿气的工具作业，最好用金属或塑胶工具作业。

3、底材须干燥，不能使用含有甘油的油墨。4、本品（特别B胶）与皮肤接触可能会导致过敏症，请防止皮肤接触，如果接触到请用大量清水及肥皂清洗。5、大批量胶水混合会产生快速固化及高温。

6、工业用物料，远离儿童，防止食用。储

存：1、A、B胶须分开存放于阴凉、干燥通风场所，须密封容器，保存期半年。

2、A/B胶对水气，高温十分敏感，须存于清凉、干燥的地方。

3、已混合的胶水一次用完，不能下次使用。声明：本说明书仅供参考，不构成保证声明，不能视为技术性指标，客户须自行测试是否合适其特定要求及需要。厦门市宏骐复合材料有限公司保留更改此单张内容而不作另行通知的权利.不承担特定情况下使用宏骐产品出现的问题,

不承担任何直接,间接,意外损失责任.