

中国好品牌合胜防水HS800自粘橡胶沥青防水卷材

产品名称	中国好品牌合胜防水HS800自粘橡胶沥青防水卷材
公司名称	佛山市顺德区合胜化工实业有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂容边福源路10号
联系电话	86-075726113193 13360351898

产品详情

HS800自粘橡胶沥青防水卷材

一、产品简介

HS800自粘橡胶沥青防水卷材是以SBS、SBR等合成橡胶、增粘树脂及优质道路石油沥青等配制成的自粘橡胶沥青为基料，强韧的高密度聚乙烯膜（HDPE）或耐高低温优异的聚酯膜（PET）作为上表面材料（或无膜），可剥离的涂硅隔离纸为下表面防粘隔离材料制成的无胎自粘防水卷材（以下简称无胎自粘卷材）。

二、产品优点

- 1、粘附于基层、初粘性强、具安全性、环保性和便捷性；
- 2、具有优异的低温柔韧性和延伸性，对基层伸缩或开裂变形适应性强；
- 3、对钉杆穿透或外界应力作用下产生的细微裂纹具有优异的自愈合性；
- 4、具有持久的粘结性，与基层粘结不脱落、不窜水，搭接缝处自身粘结与卷材同寿命；
- 5、由自粘橡胶沥青和HDPE（或PET）构成，具优异的耐水性。
- 6、HDPE的产品抗穿刺、抗冲击性强，有独特的持续抗撕裂性强，易于现场裁剪。

三、适用范围

- 1、一般用于工业与民用建筑的地下室、屋面的防水及金属结构屋面的防水工程。
- 2、隧道、桥梁及地铁等市政工程的防水。
- 3、特别适用于石油仓库、化工厂、纺织厂、粮库等不宜动用明火的防水工程。

四、施工方法

- 1、基层要求：防水基层要求坚固、平整、光滑、干净、干燥、无灰尘油污。
- 2、涂刷配套基层处理剂。
- 3、如干铺，等基层处理剂干燥后，粘贴自粘聚合物改性沥青防水卷材：如湿铺，可在基层涂刮水泥(砂)浆后直接粘贴聚合物改性沥青防水卷材。
- 4、按需要剪裁好自粘卷材，撕起保护隔离纸，将卷材粘贴在基层上，用橡胶刮板或压辊，将卷材下空气排出，并压实卷材。
- 5、卷材搭接外边缘宜用配套用密封涂料密封。
- 6、节点部位须按规范及设计要求增设附加层，附加层可以采用自粘卷材、双面自粘胶带，卷材收头和接缝处宜用配套密封涂料密封。
- 7、卷材收头原则上采用金属压条加钢钉在预留凹槽内固定，并以配套密封涂料密封。

五、技术性能指标

执行标准GB 23441-2009

N类卷材物理力学性能

序号	项目			指标				
				PE		PET		
1	拉伸性能	拉力	N/50mm	150	200	150	200	
		最大拉力时延伸率	%	200		30		
		沥青断裂延伸率	%	250		150		
2	钉杆撕裂强度		N	60	110	30	40	
3	耐热性			70 滑动 2mm				
4	低温柔性			-20	-30	-20	-30	
				无裂纹				

5	不透水性			0.2Mpa , 120min不透水	
6	剥离强度	卷材与卷材	N/mm	1.0或粘合面外断裂	
		卷材与铝板	N/mm	1.5或粘合面外断裂	

六、注意事项

- 1、自粘卷材的包装和隔离膜必须在施工铺贴时才能除去，避免卷材污染后影响粘结强度；不要在冻结的基面或被污染和含水率偏高的基层上施工铺自贴卷材。
- 2、卷材应在干燥通风的环境下存贮；不同类别规格的卷材应分别堆放，贮存温度不超过45；卷材平放贮存时码放高度不超过四层，立放贮存时单层堆放。
- 3、运输时应平放，防止倾斜或侧压，必要时加盖苫布。