

# 中国好品牌合胜防水HS-17 K11柔韧型防水涂料

产品名称	中国好品牌合胜防水HS-17 K11柔韧型防水涂料
公司名称	佛山市顺德区合胜化工实业有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂容边福源路10号
联系电话	86-075726113193 13360351898

## 产品详情

### HS-17 K11柔韧性防水涂料

#### 一、产品介绍：

HS-17柔韧性防水涂料（K11）是一种双组份聚合物改性的水泥基防水材料。液料由进口的丙烯酸聚合物乳液添加剂及其他助剂调配而成的合成橡胶乳液；粉料是由优质水泥、精选级配石英砂及独特高分子聚合物组成。液料与粉料按一定比例混合后形成一层柔韧的弹性防水膜，该膜对混凝土和灰浆有良好的粘附性，能与之形成紧密牢固的永久性结合，阻止了水的渗透，从而达到优异的防水效果。

二、产品优点：1、具有良好的柔韧性，能覆盖基面的微细裂纹。

2、粘结力强，防水涂层干固后可直接粘贴装饰层。3、耐水性、耐磨性高，并能在潮湿的基面上施工。

4、环保产品，无毒害，可用于饮水池。三、适应范围：

1、室内外的水泥混凝土、预制件结构、砖墙等各种建筑结构防水。

2、地下停车场、隧道、矿井、排水与供水管道、楼层天台、墙壁地板、卫生间、厨房、花槽、游泳池、

饮水水池等防水。3、管口周边、地漏周边、后浇带接口、接缝或伸缩缝等处防水。

#### 四、产品的技术指标：

执行标准：GB/T23445-2009 型

项 目	指 标
	型
固含量 %	70
不透水性 0.3Mpa , 30min	不透水

拉伸强度 Mpa	1.8
断裂延伸率 %	80
粘结强度Mpa	0.7

## 五、施工工艺：

- 1、基面处理：基面须稳固、平整、洁净、无灰尘、无油污、无空鼓及其他松动物；如有明显的孔隙、砂眼须先用水泥砂浆堵塞并抹平，阴阳角应作成圆弧角。
- 2、配料：将粉料慢慢倒入液料中，充分搅拌2~3分钟直至无粉团状物体的浆料即可，配好的浆料必须1小时内用完。材料配比:重量比为【液料:粉料=1: 1.47 ~ 1.5】。
- 3、施工：基面用清水湿润，将搅拌后的浆料用毛刷或滚刷均匀交叉涂刷，注意避免漏刷，一般要求至少涂刷2层，涂层厚度一般在1.2mm以上；第一层防水层施工后，必须等涂层干固不粘手后再做施工第二层。
- 4、材料用量：防水涂膜厚度1.0mm时，理论用量约1.5~1.8kg / m<sup>2</sup>(指液料粉料混合后的合计量)以上用量为基面平整情况下，实际用量视具体基面和损耗情况而定。

## 六、注意事项：

- 1、施工温度适宜在5~45 的环境下使用；
- 2、防水涂料未干固前须对涂层进行必要的保护，包括禁止行人、雨水冲蚀、暴晒、寒冻或尖锐物件损伤；

干固后的涂层不需要做特别的保护层。

- 3、产品应密封贮存在5 以上的阴凉干燥处，未启封的产品保存期为一年。七、包装：  
42公斤/套、20公斤/桶、10公斤/桶、5公斤/桶。