

# 中国好品牌合胜防水HS-09 971聚合物水泥砂浆防水

产品名称	中国好品牌合胜防水HS-09 971聚合物水泥砂浆防水
公司名称	佛山市顺德区合胜化工实业有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂容边福源路10号
联系电话	86-075726113193 13360351898

## 产品详情

### 一、产品介绍：

HS-09 971聚合物水泥砂浆防水胶是采用进口高分子乳液、助剂和填充料精制而成。掺入水泥砂浆中组成聚合物水泥砂浆，涂抹后形成坚韧密实的防水层。本产品无毒、无污染、耐酸碱、耐腐蚀、施工方便，是理想的新型环保防水材料。

### 二、适用范围：

- 1、外墙面、屋面、卫浴间、水池、地下室及建筑物各部份的防水、防渗、防潮工程；
- 2、地下室、人防、隧道、堤坝、地铁等各种地下的防水、防渗、防潮工程；
- 3、用于加气混凝土、空心砖等多孔砌体材料的防渗漏、防潮工程；
- 4、对新旧建筑物维修，室内外各种装饰材料的粘贴（如马赛克、瓷砖、大理石等）。

### 三、主要技术性能指标：（15天龄期）执行标准：JC/T 984-2005

项目	指标	
	类	类
凝结时间	初凝/min	45

	终凝/h	12	24
抗渗压力Mpa	7d	0.1	
	28d	1.5	
粘结强度Mpa	7d	1.0	
	28d	1.2	
抗折强度Mpa(28d)		8.0	
抗压强度Mpa(28d)		24	

#### 四、施工方法：

##### (一) 防水砂浆施工方法：

- 1、基面处理：基面要求平整、干净、坚实、湿润，无浮灰、无油污、无明水。
- 2、涂刷基层处理剂：在基层表面先刷一道971聚合物水泥浆防水胶，涂刷于基面与防水砂浆层的粘结力。
- 3、防水砂浆：（按照水泥：砂：乳液：水=1：1：0.25：适量的水配比）搅拌均匀。
- 4、待基层处理剂不粘手后，即可把搅拌均匀的防水砂浆均匀地刮抹在基层表面上，用抹子抹压平整光滑。一般地下室、水池施工厚度为5~8cm，外墙厚度为3~5cm，具体厚度按照其设计要求涂抹。
- 5、通常采用自然养护，养护时间视气温条件不同而定，常温下以3~5天为宜。
- 6、胶乳参考用量：1-1.5kg/m<sup>2</sup>。

##### 五、施工配料比例：

项目	配料重量比例			
	防水胶	水泥	砂	水
基层处理剂	1	---	---	---

防水砂浆	0.25	1	1	0.25
------	------	---	---	------

(二) 对于饰面材料的粘贴：

1、在基层表面材料的粘贴面，分别均匀地涂一层水泥浆或防水砂浆，贴合于基面上，并找平压实，厚度为5~8mm为宜。

六、注意事项：

1、防水胶使用前严禁自行加水，混合后的防水砂浆应在30分钟内用完。

2、一般采用425#以上的普通硅酸盐水泥、砂采用不含超过有害量的物质的天然砂粒，砂的粒径一般为1mm左右。

3、产品应密封贮存在5℃以上的阴凉处，保质期为一年。

七、产品包装：

产品包装为25kg、50kg/桶。