

玻璃与金属及玻璃立面的粘接UV胶、无影胶

产品名称	玻璃与金属及玻璃立面的粘接UV胶、无影胶
公司名称	厦门市宏骐复合材料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门翔安区火炬高新区建业楼B座902-904
联系电话	0592-6284855 15080303275

产品详情

高档玻璃与金属及玻璃立面的粘接UV胶 一、应用范围：

用于玻璃水晶工艺品，如玻璃相框、水晶奖杯、LED灯杯、水晶灯饰及艺术玻璃的立面玻璃水晶工艺。

二、产品特点：1、强度高，粘立面玻璃能使非钢化玻璃100%本体破坏。2、耐老化性能好，在长期受力的条件下仍能保持高强度和强度不减弱。固化前测试项目 7213 7205 7206 635-92 外观 高透明液体 高透明液体 高透明液体 高透明液体 折射率 1.5 1.5 1.5 1.5 粘度 2800cps(25) 4000cps(25) 150 cps(25) 300 cps(25) 密度 1.05 1.06 1.01 1.05 固化后 定位时间 (秒) 10 12 8 14 固化能量 300-400(mj/cm) 300-400(mj/cm) 300-400(mj/cm) 300-400(mj/cm) 拉伸强度 (mpa) 24(玻璃粘金属) 24(玻璃粘玻璃) 22(玻璃粘金属) 16(玻璃粘金属) 剪切强度 (mpa) 24(玻璃粘金属) 24(玻璃粘玻璃) 22(玻璃粘金属) 16(玻璃粘金属) 硬度 (邵D) 70 70 70 65 适应温度范围 () -20至 110 -20至 100 -20至 100 -20至 80 适用范围及用途 宝石专用胶，耐高潮性 玻璃小面积立面、玻璃金属高强度 低粘度高稳定性，主要应用于玻璃展柜 主要用于电子称及酒店餐桌转盘 四、固化条件：用紫外线灯 (光波在365nm) 或高压汞灯，金属卤素灯，太阳光照射固化；现在工厂通常用60W或是150W飞利浦进口紫外灯。五、使用方法：1、确保被粘物表面干燥、无污物、无油漆。2、涂胶于一个部件表面放上另一部件并压紧，然后照射紫外线固化。六、包装及运输：1、本品装于250克黑色塑料瓶中，外用纸箱包装，每小箱10瓶，大箱40瓶。2、为避免污染原包装，请勿将剩余胶液倒入原装瓶内。3、本品应于常温下避光保存，保质期最长12个月。七、注意事项：1、固化时间的长短、速度的快慢会随紫外线光源的强弱和光的照射距离，还有所粘的产品的透光度和厚度的不同而不同。2、本品对皮肤有轻微刺激，如不慎溅入眼睛应立即用大量清水冲洗或就医。