

厦门宏骐生产礼品808快干型粘接胶、AB胶价格实惠

产品名称	厦门宏骐生产礼品808快干型粘接胶、AB胶价格实惠
公司名称	厦门市宏骐复合材料有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门翔安区火炬高新区建业楼B座902-904
联系电话	0592-6284855 15080303275

产品详情

厦门宏骐生产礼品808快干型粘接胶、AB胶价格实惠 主剂808A 固化剂808B 【产品特点】
本品为快速固化系列、透明粘稠状环氧树脂粘接剂； 可低温或常温固化，固化速度快；
固化后粘接强度高、硬度较好，有一定韧性；
固化物耐酸碱性能好，防潮防水、防油防尘性能佳，耐湿热和大气老化；
固化物具有良好的绝缘、抗压、粘接强度高电气及物理特性。【适用范围】
凡需要粘接固定的电子类或其它类产品均可使用； 广泛应用于电子元器件及工艺品、礼品的粘接固定，对于金属、陶瓷、木材、玻璃及硬质塑胶之间的封装粘接，有优异的粘接强度；
不适用于有弹性或软质材料类产品的粘接。【品名型号】产品型号 A/B配比 A胶颜色 B胶颜色
可使用时间 固化时间 808A/B 100：80-100 无色透明 无色透明 20分钟 40-60分钟【使用方法】
要粘接密封的部位需要保持干燥、清洁； 按配比取量，
A、B剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全；
搅拌均匀后请及时进行注胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液；
固化过程中，请及时清洁使用的容器及用具，以免胶水凝固在器具物品上。【固化后特性】硬度 Shore D 70 吸水率25 \$小时 <0.15 抗压强度 kg/mm² 50 剪切强度（钢/钢） kg/mm² 13
拉伸强度（钢/钢） kg/mm² 22 介电常数 1KHZ 3.8~4.2 体积电阻 25 Ohm-cm 1.35 × 10¹⁵ 表面电阻 25 Ohm 1.2 × 10¹⁴ 耐电压 25 Kv/mm 16~18【注意事项】
本品在混合后会开始固化，其粘稠度会很快上升，并会放出热量； 注意：该产品固化速度很快，请尽可能减少一次配胶的量！混合在一起的胶量越多，其反应就越快，固化速度也会越快，并可能伴随放出大量的热量，请注意控制一次配胶的量，因为由于反应加快，其可使用的时间也会缩短，混合后的胶液尽量在短时间内使用完； 有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用丙酮或酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净；
在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。【储存与包装】
本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存，保质期十二个月，过期经试验合格，可继续使用；
包装规格为每组2、10或40kg，其中包含主剂1、5或20kg/桶、固化剂1、5或20kg/桶。