

溢流机专用有机硅柔软剂

产品名称	溢流机专用有机硅柔软剂
公司名称	石狮市绿宇化工贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石狮市锦尚镇厝上新大街339号301室
联系电话	0595-88953678

产品详情

2172150116

【产品编号】

溢流机专用有机硅柔软剂

【产品名称】

120kg

【产品规格】

价格:120元/公斤

【产品备注】

染色工程

【所属类别】

详细说明

溢流机专用有机硅柔软剂 特性 是一种自分散型的氨基硅油。应用用Conc. 制成的柔软剂特别适合于纤维和纺织品的浸渍处理。它能给各种针织、机织物提供一种柔软、自然但表面不滑的特别手感。Conc.

是一种阳离子的硅油，特别为在高剪切力情况下的应用而设计。在酸性PH值条件下，Conc. 可以自分散在水中，从而方便地稀释成各种合用的浓度。由于其特殊的分子结构，Conc. 有其很多的优点。某些优点甚至是独一无二的，譬如它能够在配方中只需很少量甚至不加乳化剂。用

Conc. 的配方在纤维素纤维上显示出非黄变、低泡和不影响染料热迁移的优点。Conc.

对常用的纤维都适用，如棉、聚酯、尼龙或其混纺物。由于Conc. 具有的高抗剪切能力，它可以在所有通用的溢流染色机上使用，而不会引起稳定性和泡沫问题。一般来说，用处理过的织物可以复染，但建议先进行必要的前期测试。配制方法 1、不加乳化剂

187.5 份 Conc. 112.5 份 乙二醇单丁醚 700 份 去离子水 0.5 份 防腐剂 2、用少量乳化剂 100 份

Conc. 9-10 份 iC13+3EO 240-650 份 去离子水 0.05% 防腐剂 把 Conc.

和乳化剂充分混合均匀，然后边搅边加入去离子水，

直到达到所需浓度。由于浓度高低的不同，您可以制得透明至微浊的溶液

产品。如需在低浓度下制得透明产品，则需适量多加些乳化剂。工艺在染色织物皂洗和漂洗后，在常温下使用该产品。它可以和阳离子固色剂一起使用。在整个处理过程中要通过不断地加入

醋酸，以保持浴液呈酸性。为了防止织物上洗下的碱造成PH

值的上升，建议添加过量的醋酸。由于

Conc.的阳离子特性，它和阴离子产品(如荧光增白剂)同浴会造成絮凝。所以，在把 Conc.和其它助剂同浴前，必须进行相容性测试。溢流机中建议用量：织物重0.6%的 JETSOFT^Ò Conc.

指标 外观

无色至黄色油状液体 活性物含量 约100%

粘度 约5000 mPa s

氮值 0.65

离子性 阳离子

存放期

如果存放得当(防晒防冻)，存放期至少6个月。