

安徽晶魔石 水磨石板材批发 丽水水磨石板材

产品名称	安徽晶魔石 水磨石板材批发 丽水水磨石板材
公司名称	安徽晶魔石环保新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宁国市南山街道宁阳西路南站物流城6幢1001
联系电话	15956300008 15956300008

产品详情

和大家分享一下预制板无机磨石是如何一步一步地做到的。

当然有已经做好的板块。

我选择了60X60，30X30的各种板块进行拼接。

预制板铺装采用半干半湿的水泥砂浆搅拌找平铺装。

在这样五六平方米的地区，我们只铺了一整天的工夫。

第二步是给水。

铺好的无机磨石需要用水养护，完全固化下面的水泥砂浆。

铺好后，水磨石板材批发，记得每天必须施水两次。上午和下午每次的水量必须足够。

第三步切缝修补缝隙。

我们试着用425白水泥调色和细砂搅拌填充间隙，搅拌后的填充材料必须适当地变薄

这样水泥带砂进入板间流动性好，渗透越深，牢固性越强。

第四步是粗磨-细磨-精磨。

面采用60个铁磨片，考虑到新制无机磨石的硬度，不建议采用30个目的铁磨片打开面。我们打开面后，直接用修补材料填补和修补孔。自豪的是，大豆大小的孔、芝麻大小的孔、肉眼看不见的小孔都充满了。

水磨石的孔，我们做地坪的大部分都采用刮砂浆的修补法，我们采用的方法是边磨边填

这样节省了很多工程时间和材料成本。

第五步精磨到1000后稀释的特殊材料进行冷却固化处理。

第六步冷却2小时后可开始晶面处理。

第七步测量光泽度采用五点取平均值的方法测量。

根据图纸要求的标高冲筋，间距以不大于1.5M为准，不同标高处的冲筋应以控制线为准。使用1:2或1:2.5水泥砂浆冲筋，并拉通线以检查高度是否符合要求。

在清理干净的基层上均匀扫浆（水灰比0.5水泥浆）。

用1:2或1:2.5干硬性水泥砂浆在扫完浆后的基层上作粘结层，要求用杆刮平，铁抹子拍实，使砂浆与基层粘结密实。

实铺前应将地砖试铺，将地砖按实铺要求直接放在粘结层上，用橡胶锤振实。一方面保证地砖平整，缝隙顺直，另一方面粘结层压实，如不实需补砂浆，过多则铲掉多余砂浆。

将砖背面抹素水泥加107胶（适量）结合层，要求厚度10MM~15MM，涂抹均匀。

在实铺中应用橡皮锤振实，用力均匀，以防损坏地砖，用水平尺检查平整度，用通过检查砖缝的通顺，水磨石板材厂家电话，要求表面平整、颜色一致、砖缝、十字缝通顺，接缝高低一致平整，粘结密实牢固无空鼓，达到完成面标高和设计要求。

当天铺设完毕后必须将完成面清理干净，并将砖缝内的杂物清扫干净，48小时后洒水养护超过24小时（洒水次数不少于2次）。

养护完毕后处理砖缝。设计要求砖缝大于3MM的，水磨石板材供应商，采用勾缝的方法，材料为白水泥：细砂=1：1；砖缝有特殊颜色要求的，用白水泥调配适当色粉勾/擦缝。要求砖缝颜色、深浅一致。

地面预留孔洞处，地砖开孔应通顺美观连接紧密。

遇有伸缩缝、沉降缝等特殊部位，应用1:2或1:2.5水泥砂浆加107胶作粘结层，丽水水磨石板材，表面搓麻面，其余作法同“五”，须注意两侧留砖的模数相同。

墙、柱与地面交接处一般应采用墙、柱面压地面作法，以保证连接紧密。

与大家分享一些不同场地挑选不同水磨石地坪。

商业地坪归类

1.按可用场地分：地下停车场地坪，购物中心地坪，商业广场地坪，厅堂展览厅地坪等。

2.按地坪特性分：环氧磨石地坪（环氧彩砂水泥自流平地坪，环氧水磨石彩沙地坪），（水泥）磨石地

坪，纳米水泥装饰设计路面，延展性聚氨酯材料地坪等。

商业地坪选择方式

物理性能：

- 1.耐磨性能：地坪在应用时候有什么车子走动？
- 2.抗压性：地坪在应用时候承担多少荷载？
- 3.抗冲击性：撞击力是不是会造成地坪面起壳、脱离？

防渗入腐蚀性：

- 1.耐腐蚀性：应用时腐蚀性化合物的类型及浓度值。
- 2.耐水洗性：应用时种类及触碰时间。

路面美观大方：

- 1.颜色：是不是必须规划地区？
- 2.亮度：是选择亚光还是光亮？
- 3.平整度：是不是对地坪的平整度有规定？

应用安全系数：

假如地坪处于油迹自然环境、湿冷自然环境或停车位驾驶量大、地区工作人员流动量多、左右倾斜度等自然环境中，则必须选择提升相对性应的防油，防水，耐磨损地面防滑及其不发火等技术性解决的商业地坪。

安徽晶魔石(图)-水磨石板材批发-丽水水磨石板材由安徽晶魔石环保新材料有限公司提供。“水磨石”选择安徽晶魔石环保新材料有限公司，公司位于：安徽省宣城市宁国市南山街道宁阳西路南站物流城6幢1001，多年来，安徽晶魔石坚持为客户提供好的服务，联系人：占总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽晶魔石期待成为您的长期合作伙伴！