

塔城市批发道路划线漆即使留言

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 塔城市批发道路划线漆即使留言 |
| 公司名称 | 乌鲁木齐市东化东诚涂料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:有机硅耐高温漆 型号:HCPE 颜色:黄白 |
| 公司地址 | 长春北路88号 |
| 联系电话 | 0991-6092446 15099515589 |

产品详情

有机硅耐高温漆在冶金、石油、化工高炉、热风炉内外壁；烟囱、烟道、排气管、消声器、热交换器及其它金属表面要求高温防腐的保护涂装。有机硅耐高温漆施工贮存1、涂装前须将物体表面灰尘、油物、焊渣、锈蚀、旧漆膜等处理干净，钢材表面要求喷沙、喷丸至 Sa2.5级，局部修补表面要求打磨至 St3 级。施工中严禁带入水份。2、此材料单组分搅拌均匀即可施工。双组分涂料配比为、甲组分：乙组分=14.2kg（大桶）：4.3kg（小桶）。双组分施工配比方法为：将甲组分大口完全打开，将乙组分加入甲组分内，充分搅拌均匀。即可进行涂装。3、漆质过稠、可用稀释剂稀释。未配完的材料要密封保存。4、阴雨天或相对湿度大于 75% 时，应停止施工。5、产品应存放在阴凉干燥处,防止日光直接照射，隔绝火源，远离热源。6、贮存期为十二个月，期满后应检验各项技术指标，如达到指标要求，可继续使用。有机硅耐高温漆特点：1、耐热性适用于200-1200 工业高温环境;2、拥有良好的耐候性，有机硅耐高温漆可长期暴晒于大气紫外线环境下;3、好的施工性。耐高温防腐涂料可采用静电喷涂、无气喷涂、有气喷涂、手工喷涂。单组份包装，施工简便。有机硅耐高温漆注意事项（1）被涂物表面必须清理干净，无水分、无酸碱、无油污；（2）施工时所用的工具必须保证干燥清洁；（3）必须使用配套稀释剂，禁止与其他品种涂料拼合使用。喷涂粘度根据施工现场调节；（4）施工及干燥时间，相对湿度不大于75%，否则将会引起漆膜起泡；（5）施工现场通风条件良好，并穿戴必要的防护用品。耐高温涂料一般是指能长期承受 200 以上温度，并能保持一定物理化学性能，使被保护对象在高温环境中能正常发挥作用的特种功能性涂料。目前市场上耐高温涂料主要为有机耐高温涂料和无机耐高温涂料两大类。其中，有机耐高温涂料主要有有机硅耐高温涂料、氟树脂涂料和杂环聚合物涂料等。我们一贯遵循“客户至上，至善至美”之经营理念，致力于为客户提供迅捷、周到的服务。在完善产品质量的同时，始终把为客户提供优良服务作为公司赢得市场的关键。