

PP 台湾台化 K7005 高刚性 高抗撞击性 ;抗冲共聚物

产品名称	PP 台湾台化 K7005 高刚性 高抗撞击性 ;抗冲共聚物
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	6.88/千克
规格参数	品名:PP 型号:K7005 产地:台湾
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度 / 比重

0.898

g/cm

ASTM D792

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)

5.0

g/10 min

ASTM D1238

收缩率 - 流动 (23 ° C)

1.4到1.8

%

内部方法
机械性能

额定值

单位制

测试方法
抗张强度 (屈服, 23 ° C)

26.0

MPa

ASTM D638
伸长率 (断裂, 23 ° C)

> 200

%

ASTM D638
弯曲模量 (23 ° C)

1370

MPa

ASTM D790A
硬度

额定值

单位制

测试方法
洛氏硬度 (R 级, 23 ° C)

93

ASTM D785
冲击性能

额定值

单位制

测试方法
悬壁梁缺口冲击强度

23 ° C, 3.18 mm

390

J/m

ASTM D256

-20 ° C, 3.18 mm

49

J/m

ASTM D256

热性能

额定值

单位制

测试方法

载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm)

105

ASTM D648

可燃性

额定值

测试方法

UL 阻燃等级

HB

UL 94

注射

额定值

单位制

加工 (熔体) 温度

180到230

模具温度

30到50

注塑压力

2.94到5.88

MPa