

# 阻燃 PP 台湾李长荣 (福聚) PJ3004 高刚性 高光泽 高抗冲 均聚注塑连接器

产品名称	阻燃 PP 台湾李长荣 (福聚) PJ3004 高刚性 高光泽 高抗冲 均聚注塑 连接器
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	15.40/千克
规格参数	李长荣:李长荣 PJ3004:PJ3004 台湾:台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

PJ3004

聚丙烯#百折胶|软胶|PP

李长荣化工 (福聚)

产品用途:电器用具、家用货品、连接器

填充物:高刚性,高光泽,高抗冲,阻燃 均聚注塑

物性信息:

物理性能额定值单位测试方法

比重 0.93 g/cm ASTM D792

熔体流动速率 (230 /2.16 kg) 17 g/10min ASTM D1238

成型收缩率 1.4 % ASTM D955

机械性能额定值单位测试方法

洛氏硬度 (R 计秤) 100 ASTM D785

抗张强度 (屈服) 33.3 MPa ASTM D638

伸长率 (屈服) 10 % ASTM D638

弯曲模量 1490 MPa ASTM D790

悬壁梁缺口冲击强度 (23 ) 38 J/m ASTM D256

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) 111 ASTM D648

阻燃等级 UL 94

(1.50 mm) V-2

(3.00 mm) V-2

RTI Str UL 746

(1.50 mm) 65.0

(3.00 mm) 65.0

RTI Imp UL 746

(1.50 mm) 65.0

(3.00 mm) 65.0

RTI Elec UL 746

(1.50 mm) 65.0

(3.00 mm) 65.0

电气性能额定值单位测试方法

耐电弧性(PLC) (1.50 mm) 4 ASTM D495

相比耐漏电起痕指数(CTI) (1.50 mm) 4 UL 746

高电压电弧起痕速率(HVTR) (1.50 mm) 0 UL 746

热丝引燃(HWI) UL 746

(1.50 mm) 3

(3.00 mm) 2

高电弧燃烧指数(HAI) UL 746

(1.50 mm) 3

(3.00 mm) 2