

## 2123酚醛树脂 2123

产品名称	2123酚醛树脂 2123
公司名称	新乡市熔鑫耐材有限责任公司
价格	16300.00/吨
规格参数	牌号:2123 产商/产地:新乡市熔鑫耐材有限责任公司 类别:耐热级
公司地址	中国 河南 新乡市 新乡市火车南站
联系电话	86 0373 5071599 13782557155

## 产品详情

牌号	2123	产商/产地	新乡市熔鑫耐材有限责任公司
类别	耐热级	外观	棕色粉末状，透明块状
形状	粉末	用途	耐火材料用

### 耐火材料用酚醛树脂

特点：经加热后具有较高的热硬性，使砖体具有较强的坯体强度；具有较好的混炼性，能较快的浸润骨料和细粉；固含量高，高温下石墨转化率高，形成碳网结构。

用途：该产品主要用于铝镁碳砖、镁碳砖、铝碳滑板、铝碳水口；铝锆碳滑板、铝锆水口；多次金属滑板、多次金属上水口和捣打料、铁钩料、振动成型的不定型耐火材料上。

理化指标：牌号：rs-619（热固性），外观：棕黄色透明粘稠液体，粘度(25 pas)：5-25，固含量(%)：>70-85，残碳量(%)：>40-50，游离酚(%)：<10。牌号：rs-518（热固性），外观：棕黄色透明粘稠液体，粘度(25 pas)：20-40，固含量(%)：>75-85，残碳量(%)：>42-50，游离酚(%)：<10。牌号：rs-122（热塑性），外观：棕黄色透明粘稠液体，粘度(25 pas)：5-40，固含量(%)：>75-82，残碳量(%)：>40-50，游离酚(%)：<5。牌号：rs-710（纳米铝金属酚醛树脂），外观：银色透棕红粘稠液体，粘度(25 pas)：5-40，固含量(%)：>70-85，残碳量(%)：>40-50，游离酚(%)：<10。

包装：铁桶包装，250公斤/桶。

砂轮、磨料磨具用酚醛树脂（2123粉状、块状）

外观：棕色粉末状，透明块状。存放于通风、避光、干燥处。

特点：本产品由苯酚、甲醛在酸性介质中缩聚而成的热塑性酚醛树脂，能多次溶化凝固不改变性能，加入6—15%的乌洛托品变成热固性在150℃成型，具有一定的机械强度和电绝缘性能。

用途：用于冶金铸钢绝热板、干式镁质捣打料、干式铁钩料、铸件造型、砂轮粘结剂、中间绝热板、绝热帽。

包装：编织袋包装，20公斤/袋。

理化指标：软化点95—110℃，流长25—40mm，熔点85—92℃，游离酚3.0—4.0%，乌洛托品7.5—9.0%，细度（180目）90—95。

砂轮、磨料磨具专用酚醛树脂（2124液体）

特点：砂轮是由磨料、酚醛树脂粘合剂制造而成。

砂轮用酚醛树脂具有良好的浸润性、保温性。较高的固含量经加热后具有较高的热硬性，使砂轮获得优异的各项性能和良好的抗拉强度。

包装：铁桶包装，250公斤/桶。

理化指标：粘度80-150pa.s，游离酚 > 15%，固含量70-75%，水溶0.3-0.4。