# POM 韩国工程塑料 F15-33 注塑级 热稳定性 耐高温 耐磨 通用级

产品名称	POM 韩国工程塑料 F15-33 注塑级 热稳定性 耐高温 耐磨 通用级
公司名称	东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	韩国工程塑:韩国工程塑料 注塑级:注塑级 韩国:韩国
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期横仓B3号
联系电话	0769-87127960 13790312598

# 产品详情

POM塑胶

(聚酯切片)(赛刚~特灵)

英文名字:Polyoxymethylene(Polyformaldehyde)

POM(聚甲醛树脂)界定:聚酯切片是一种并没有主链、密度高的、高结晶度的线性高聚物。按照其高分子链中化学结构式的差异,可以分为均聚酯切片和共聚甲醛二种。二者的关键区别在于:均聚酯切片相对密度、晶粒大小、溶点都要高,但耐热性差,生产加工环境温度窄(约10 ),对强酸强碱可靠性稍低;而共聚酯切片相对密度、晶粒大小、溶点、抗压强度都比较低,但耐热性好,不容易溶解,生产加工环境温度宽(约50 ),对强酸强碱可靠性不错。是具有优良的整体性能的橡胶制品。有较好的物理学、机械和化学特性,特别是有出色的耐磨损特性。别名赛刚或夺钢,为第三大塑料原料。适合制做减磨抗磨损零件,传动系统零件,及其化工厂,仪表盘等零件。刚度、超耐磨的特点。主要运用于传动齿轮,滚动轴承,汽车零部件、数控车床、仪表盘主件等起框架功效的商品。

### 特性

- (1) POM生产加工前可无需干躁,好在生产过程中开展加热(80 上下),对尺寸的稳定有好处.
- (2) POM加工环境温度窄小(0~215),在炮管内停留的时间较长或温度高于220 的时候就会溶解,造成刺激高的甲醛气体.
- (3) POM料注塑加工时试压工作压力要比较大(与注射压力相仿),从而减少气体压力.螺杆转速不可以太高.残量尽量少:
- (4) POM商品缩水率比较大,易产生出现缩水或变型.POM比热容大,模温高(80~100),设备出模时特别

热,需避免烫伤手指.

- (5) POM宜在"高压、中等速度、低料温、比较高模温"的条件下成形生产加工,高精密产品成形时要用操纵模温
- (6) 具高冲击韧性和刚度
- (7)强的疲劳极限
- (8) 自然环境抑制作用、耐溶剂性佳
- (9) 耐反复破坏性强,较好的电气设备特性,复原性优良,具自己润湿性、耐磨性能优良,规格安定性优.

## 运用

.可替代绝大多数稀有金属、车辆、数控车床、仪表盘主件、滚动轴承、标准件、传动齿轮、弹簧、管路、输送带零配件、电水煲、泵体、沥水器、水得.

### 物理化学性

<div class="para-title level-3" color:#333333;background-color:#fffffff;"="" style="word-break: break-all; font-family: "Century Gothic", "Microsoft Yahei", Tahoma, Verdana, Arial; text-size-adjust: none; color: rgb(64, 64, 64); white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 20px 0px 12px; font-size: 18px;">

### 一般特性

聚酯切片是一种表面光洁、光滑细腻的硬而致密原材料,浅黄或乳白色,厚壁一部分呈透明色。燃烧特性为非常容易点燃,玄火后再次点燃,火苗上方呈淡黄色,下方呈深蓝色,产生熔化滴下,具有强烈的刺激甲醛味、鱼腥味。聚酯切片为白色晶体,一般透明,上色性强,

比例1.41-1.43克/cm3,成型收缩率1.2-3.0%,成形环境温度170-200 ,干燥条件80-90 2钟头。POM的持续耐温性能不太高,但短期内可以达到160 ,在其中均聚POM短期内耐高温比共聚物POM高10 左右,但是长期耐高温共聚物POM反而比均聚POM高10 前后。可以从-40 ~100 环境温度内长期用。POM非常容易溶解,热分解温度为240度。溶解时会刺激和腐蚀性物质产生,故模具材料应选用耐蚀性的材料制成。

- (1) POM是结晶型塑胶,硬度为1.42g/cm3,它钢度非常好,别名"赛刚".
- (2) 其具有耐疲惫、耐应力松弛、耐磨损、耐高温、抗冲击等优质性能,且摩擦阻力小,自润滑性好.
- (3) POM不容易吸潮,含水率为0.22~0.25%,在潮湿的环境中耐热性好,其拉伸强度为2.1%(比较大),注塑加工时规格比较难操纵,冲击强度为172,聚酯切片有均聚甲醛二种,特性不一样(均聚酯切片耐热性好一点).