

硅胶管

产品名称	硅胶管
公司名称	景县正通橡塑制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	衡水景县城西开发区景隆路88号
联系电话	86-03188552228 15175876222

产品详情

硅胶管 项目 单位 检测标准 GA-1053 GA-1063 GA-1073 GA-1083 硬度 HA GB/T 6031-1998 50 ± 2
60 ± 2 70 ± 2 80 ± 2 外观 ?? 半透明 半透明 半透明 半透明 比重 (25) ? GB/T 533-1991 1.16 1.19 1.22
1.23 可塑度 ? GB/T 12828-1991 215 255 305 335 拉伸强度 MPa GB/T 528-1998 7.5 7.0 7.0 7.0 伸长率 %
GB/T 528-1998 450 420 320 200 拉伸永久变形 % GB/T 528-1998 7.0 7.5 7.0 6.0 撕裂强度 kN/m GB/T
529-1999 21.0 20.0 20.0 20.0 回弹性 % GB/T 1681-1991 53 51 50 50 线收缩率 % GB/T 17037-2003 3.2 3.1 3.0
3.0 体积电阻率 . cm GB/T 1692-1992 3.5 × 10 3.0 × 10 3.0 × 10 3.0 × 10 击穿电压 kV/mm GB/T
1695-2005 21 21 20 20 连续使用温度范围：-60 ~ 200 ; ? 柔软、耐电弧、耐电晕；
可根据客户要求订制各种规格。 无害无毒无味 耐高压、环保 标准颜色：
黑色、红色、蓝色、白色、灰色、绿色、透明色（可按要求生产其他颜色）。
备注：以上数据为一次模压硫化后检测结果。硫化剂 C-8，添加量 2%，硫化条件
170 × 5min × 15Mpa。表中结果为该型号产品的典型数据，每批产品会有一些的偏差。