

# 铝合金无铬皮膜剂

产品名称	铝合金无铬皮膜剂
公司名称	佛山市仁昌化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区黄岐洪湖路
联系电话	086-075781796851 18033222331

## 产品详情

RC-286镁合金无铬皮膜剂专门用于镁及其合金工件进行钝化处理，是当今镁合金表面处理的最新一代产品，在行业中处于领先水平。处理后的工件具有超强的耐腐蚀能力，良好的导电性能和优异的涂装结合力，完全可替代铬酸盐工艺。溶液中不含铬、锰、锆、氟等有害元素，完全符合欧盟ROHS和国家的环保规定。无废气排放，废水处理简单，中和后仅加少量的絮凝沉淀剂即可排放，完美解决了对人体的危害和水质污染的老大难问题。该工艺流程简单，容易操作，维护方便，能耗低，稳定性好，产品合格率高，非常适合工业化流水线生产，已经在生产中得到广泛应用，产品符合三星、中兴、华为、福士康等跨国企业的要求。

### 1.特点：

2 不含铬、锰、锆、氟等有害元素，完全环保，符合欧盟ROHS规定。

2 膜层呈浅灰或深灰色，膜层致密

2 、细腻均匀，耐腐蚀性强，耐中性盐雾

24小时以上，甚至可达96小时，涂装后可耐中性盐雾500-1000小时。

2 常温使用，节省能源，适用于喷淋和浸泡，且操作的范围容易控制。

2 与金属件涂层的结合力优异，适用工艺广泛。

2 废水处理简单，中和后，加少量的沉淀剂，即可排放。

### 2.组成及操作条件：

原料及操作	标准开缸量	范围
RC-286A	100g/L	80-100g/L
RC-286B	1.0-1.2g/L	1.0-1.5g/L
pH值	2.0	2.0-2.8
温度	室温	室温
时间	1min	1-3min
清洗	纯水清洗	纯水清洗

### 3.溶液：

开缸时，在槽中加入所配溶液2/3的水。

加入所需份量的RC-286A，搅拌溶解，配备过滤机过滤。

加入纯水至所需体积。