

尺寸稳定PA6 CM40 HS 美国TPC

产品名称	尺寸稳定PA6 CM40 HS 美国TPC
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

产品详情

PA6/CM40 HS/美国TPC

规格级别热稳定 其它 其它

备注说明润滑，热稳定性
加工条件

自然色

外观颜色

	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	比重		ASTM D-792	1.48	g/cm ³
	吸水率	24hr	ASTM D-570	0.95	%
物理性能	成型收缩率-Flow	3.18mm	ASTM D-955	1.7	%
机械性能	洛氏硬度	R-Scale	ASTM D-785	121	
	拉伸屈服强度		ASTM D-638	86.9	MPa
	拉伸断裂伸长率		ASTM D-638	3	%
	弯曲模量		ASTM D-790	5720	MPa
	弯曲强度		ASTM D-790	131	MPa
	悬臂梁缺口冲击强度	3.18mm	ASTM D-256	53.4	J/m
	悬臂梁无缺口冲击强度	3.18mm	ASTM D-256	320	J/m
	热性能	热变形温度	1.8MPa, Unannealed	ASTM D-648	119
热变形温度		0.45MPa, Unannealed	ASTM D-648	204	
电气性能	线膨胀系数-Flow		ASTM D-696	7.2E-6	cm/cm/
	体积电阻率		ASTM D-257	1.0E+13	ohm · cm
	介电强度		ASTM D-149	18	kV/mm

PA6 CM40 HS 美国TPC 塑料性能介绍:

<<< PA6 S 216L2 V30 BLACK 法国罗地亚 ## 用途：其它,汽车部件 特性备注：抗撞击性，高

抗紫外线性能良好 重要参数：缺口冲击强度:8.1 生产厂商：法国罗地亚公司

<<< PA6 B32^E 柏力开米 ## 用途：其它 重要参数：密度:1.1 g/cm³ 成型收缩率:1.3 % 缺口冲击强度:11
弯曲强度:90 MPa 弯曲模量:2300 MPa 维卡软化点:195 热变形温度:60 生产厂商：柏力开米公司