

PP 台湾李长荣 7433 良好的耐热老化性能 ;耐低温冲击

产品名称	PP 台湾李长荣 7433 良好的耐热老化性能 ;耐低温冲击
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	6.88/千克
规格参数	品名:PP 型号:7433 产地:台湾
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

特性

抗冲共聚物 ;良好的成型性能 ;良好的耐热老化性能 ;耐低温冲击
用途

电池盒 ;电器用具 ;汽车领域的应用 ;装货箱
形式

粒子
加工方法

注射成型
物理性能

额定值

单位制

测试方法
密度 / 比重

0.897

g/cm

ASTM D792

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)

7.7

g/10 min

ASTM D1238
收缩率 - 流动

1.4

%

ASTM D955
硬度

额定值

单位制

测试方法
洛氏硬度 (R 级)

77

ASTM D785
机械性能

额定值

单位制

测试方法
抗张强度 (屈服)

25.5

MPa

ASTM D638
伸长率
屈服

6.0

%

ASTM D638
断裂

65

%

ASTM D638

弯曲模量

1350

MPa

ASTM D790

冲击性能

额定值

单位制

测试方法

悬壁梁缺口冲击强度

23 ° C

150

J/m

ASTM D256

-20 ° C

52

J/m

ASTM D256

热性能

额定值

单位制

测试方法

Heat Deflection Temperature

98

ASTM D648