

PP 台湾李长荣 7523 共聚物

产品名称	PP 台湾李长荣 7523 共聚物
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	6.88/克
规格参数	品名:PP 型号:7523 产地:台湾
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度 / 比重 2

0.896到0.903

g/cm

ASTM D792

熔流率 (熔体流动速率) 3, 2 (230 ° C/2.16 kg)

3到5

g/10 min

ASTM D1238

机械性能

额定值

单位制

测试方法
抗张强度 4 (注塑)

> 23

MPa

ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 (注塑)

> 900

MPa

ASTM D790
冲击性能

额定值

单位制

测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C, 注塑)

> 70

J/m

ASTM D256A
热性能

额定值

单位制

测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 注塑)

> 49

ASTM D648
脆化温度 2

> -5

ASTM D746

