

## 53 - 33红丹环氧防锈漆（分装）专业重防腐油漆涂料

产品名称	53 - 33红丹环氧防锈漆（分装）专业重防腐油漆涂料
公司名称	广州增城新塘海格涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市增城市新塘镇西洲工业园区
联系电话	02032913637 13570380263

### 产品详情

标准号：Q/（ZC）HB1 - 2007

组成：以环氧树脂、红丹防锈颜料、助剂、溶剂组成漆基；以混合胺树脂为固化剂。使用时按规定比例混合，充分搅拌均匀后在规定时间内用完。

特性：附着力强，封闭性好，具备化学防锈性能，效果稳定。允许存在局部锈点或锈渍。不宜作有色金属（锌、铝、镁等）的防锈底漆使用。红丹成分对人体健康有极大危害，要防止铅中毒。避免曝晒、防止涂层粉化。

用途：适用作各类设备、设施、贮罐、管道、钢结构等钢材表面的防锈配套底漆。

质量指标：

项 目	指 标
原 漆 状 态	漆基为可流动的浆状物，固化剂为液状。
漆膜颜色及外观	桔红色，漆膜平整。

干燥时间 表干h	4
实干h	24
细度, um	60
附着力, 级	2
柔韧性, mm	1
冲击强度, kg.cm	50
耐3% 盐水性 120h	不起泡、不脱落、无锈迹.

物理参数及施工参考:

调配重量比例	漆基：固化剂=9：1  (有变化时以包装重量为准)
混合后使用期	6小时
混合后密度	1.9 公斤/升

闪点	27
每道漆膜厚	干膜50 微米 , 湿膜 83 微米
理论油漆用量 ( 即 : 不含任何损耗量 )	0 . 16公斤/米 <sup>2</sup> ( 以干膜50 微米计 )
建议涂装道数	2 道
复涂间隔时间	16小时后,超过3天应作打磨处理.
配套用漆	面漆用环氧、聚氨酯、丙烯酸、氯磺化聚乙烯、氯化橡胶,高氯化聚乙烯等高性能产品为佳.
表面处理	钢材应喷砂或抛光露出金属光泽.允许存在局部的锈点、锈渍。
施工环境	底材温度高于露点3 以上,相对湿度85%以下,雨雪天及气温在5 以下不宜施工.
涂装方法	刷涂、喷涂、辊涂.
稀释剂 ( 请使用本公司配套的稀释剂 )	X - 7. 5 ~ 10%

包装、运输、储存：产品使用金属包装罐密封装盛。按照危险化学品易燃品的国家运输规定进行运输。储存在通风阴凉、并远离火源、热源的仓库中。有效期漆料12个月、固化剂10个月。

安全、卫生事项：使用现场保持通风良好，严禁烟火、焊接，使用防爆设备。溶剂或漆雾对身体具危害性，请佩戴合格有效的劳动保护用品。轻微不适者可稍事休息，严重者及时送医治疗。