

高透明PA6 T-27GF45 波兰ZAT

产品名称	高透明PA6 T-27GF45 波兰ZAT
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

产品详情

PA6 T-27GF45 波兰ZAT

性能参数 Properties

性能参数	数值/单位	测试条件/标准
融化温度	221	ISO 11357-3
温度指数	120	5000hr
温度指数	110	20000hr
维卡软化温度	215	ISO 306/B
热变形温度	210 ° C (° F)	ISO 75-2/A1.8MPa
密度	1.5 g/cm ³	ISO 1183
球压痕硬度	290 MPa	ISO 2039-1
屈服拉伸应力	210 MPa	ISO 527-2/5
拉伸模量	14500 MPa	ISO 527-2/1
弯曲强度	320 MPa	ISO 178
弯曲模量	11500 MPa	ISO 178
吸水率	1.5 %	ISO 62平衡, 23, 50%RH
吸水率	5 %	ISO 62饱和, 23
成型收缩率	0.4 %	ISO 294-4纵向
成型收缩率	1 %	ISO 294-4横向
断裂拉伸应变	5 %	ISO 527-2/5
体积电阻率	10000000000000000 . cm	IEC60093
熔体流动速率	20 cm³< sup="">/10min	ISO 1133
表面电阻率	10000000000000000 ohms	IEC 60093
介电强度	31 kV/m	IEC 60243-12.0mm
无缺口冲击强度	95 kJ/m ²	ISO 179/1eU
IZOD缺口冲击强度	22 KJ/m ¹	ISO 180
缺口冲击强度	15 kJ/m ²	ISO 179/1eA

介电消散因子	0.016 106Hz	IEC 602501Hz
介电常数	3.7 kv/mm	IEC 602501Hz

PA6 T-27GF45 波兰ZAT 塑料性能介绍:

<<< PA6 A 1000/316 IM 爱彼斯 ## 用途： 其它

特性备注：性能特点:高抗撞击性，良好的流动性，脱模性能良好. 重要参数：密度:1.06 g/cm³

缺口冲击强度:24 拉伸强度:45 MPa 断裂伸长率:50 % 弯曲强度:65 MPa 弯曲模量:1600 MPa 热变形温度:50

生产厂商：爱彼斯塑胶有限公司

<<< PA6 LS135 现代 ## 用途： 其它 特性备注：热性、一般目的 重要参数：密度:1.22 g/cm³

成型收缩率:0.6 % 拉伸强度:108 MPa 断裂伸长率:5 % 弯曲强度:147 MPa 弯曲模量:4900 MPa 热变形温度:200

生产厂商：现代石油化学公司