

硅酸铝纤维毯

产品名称	硅酸铝纤维毯
公司名称	淄博华岩耐火有限公司
价格	3400.00/吨
规格参数	
公司地址	淄博市淄川区磁村工业区
联系电话	0533-5551214 18605330438

产品详情

硅酸铝纤维毯

产品描述：[硅酸铝纤维毯](#)（陶瓷纤维毯）

。主要分为硅酸铝纤维喷吹毯（陶瓷纤维喷吹毯）和、硅酸铝纤维甩丝毯（陶瓷纤维甩丝毯），硅酸铝甩丝毯因纤维丝长，导热系数小，在保温性能上要优于硅酸铝喷吹毯。大多数保温管道施工多用陶瓷纤维甩丝毯。

产品特点：

- 1、低导热率、低热容量
- 2、优良的热稳定性及抗热震性
- 3、优良的抗拉强度
- 4、优良的隔热、防火、吸音性

产品分类：

- 1、普通[硅酸铝纤维毯](#)(陶瓷纤维毯)
- 2、标准硅酸铝纤维毯(陶瓷纤维毯)
- 3、高纯[硅酸铝纤维毯](#)(陶瓷纤维毯)
- 4、高铝硅酸铝纤维毯(陶瓷纤维毯)
- 5、含锆硅酸铝纤维毯(陶瓷纤维毯)

产品应用：1、工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬 2、电力锅炉、气轮机及核电隔热
3、化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬 4、高层建筑防火、隔热 5、窑炉炉门、顶盖隔热
6、高温过滤材质

性能指标：

项目品名	普通型	标准型	高纯型	高铝型	锆铝
分类温度	1100	1260	1260	1360	1360
工作温度	< 1000	1050	1100	1200	1200
颜色	白	洁白	洁白	洁白	洁白
体积密度 Kg/m ³	96 128	96 128	96 128	96 160	96 160
永久线收缩 (%) (保温24小时, 体积密度128 Kg/m ³)	-4 (1000)	-3 (1000)	-3 (1000)	-3 (1000)	-3 (1000)
各热面温度下导热系数 (w/n.k)	0.09 (400)	0.09 (400)	0.09 (400)	0.132 (600)	0.132 (600)
体积密度Kg/m ³	0.176 (800)	0.176 (800)	0.22 (1000)	0.22 (1000)	0.22 (1000)
抗拉强度 Mpa (体积密度128Kg/m ³)	0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.12
化学成分组	AL ₂ O ₃	42-44	45-46	47-49	52-55
	AL ₂ O ₃ +SIO ₂	96	97	99	99
	AL ₂ O ₃ +SIO ₂ +ZrO ₂	-	-	-	-
	ZrO ₂	-	-	-	-
	Fe ₂ O ₃	< 1.2	< 1.0	0.2	0.2

Na ₂ O+K ₂ O	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2
产品尺寸 (mm)	常用规格7200 × 610 × 10 - 50；其它规格根据用户要求制作。				