

AT-208 K11柔韧性防水涂料

产品名称	AT-208 K11柔韧性防水涂料
公司名称	广州坚镁特化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区车陂西路212号8802室
联系电话	020-22156604 13612482164

产品详情

一、产品介绍

K11柔韧性防水涂料（又名JS复合防水涂料、弹性水泥、柔性防水灰浆）是一种丙烯酸类高聚物改性的双组分水泥基防水涂料。浆料是选用美国进口的耐酸碱、抗老化、高弹性的丙烯酸高聚物添加其他助剂化合而成；粉料采用国内名牌水泥添加进口添加剂混合而成。液料与粉料混合，会发生了化学反应，形成一层坚韧的弹性防水膜，该膜对混凝土和灰浆有良好的粘附性，能与之形成紧密牢固的永久性结合，阻止了水的渗透。

二、产品特点

- 1.施工方便，可以直接在潮湿基面上施工。
- 2.拉伸性能优越。具有强劲的弹性，能适应建筑结构具有一定程度的震动以及位移的部位。
- 3.粘结性能好。K11柔韧性防水涂料与基面粘结力佳，像皮肤那样贴身防水，不会产生空鼓以及窜水层，并能对疏松的底材、异形部位以及预浇接缝、房屋裂缝进行封闭。
- 4.防水功效显著。不但具有丙烯酸分子高柔韧性、耐酸碱抗腐蚀等特点，还具有其优异成膜性能及憎水性能。
- 5.环保。无毒无害，无异味，是国家重点推荐的绿色防水材料。

三、适用范围

- 1.主要推荐使用部位：厨卫底板、施工缝、伸缩缝、管根、地下室、幕墙、水池等部位。
- 2.室内外结构，预制件结构，砖墙、隧道、排水与供水管道、楼层天台墙壁地板等防水。

3. 会出现轻微震动、移位、裂缝的建筑物、管口周边、后浇带接口、接缝处等部位防水。
4. 屋面及接缝用 Ⅰ型产品；地下室以及厨卫底板等用 Ⅱ型产品；立面需要粘贴瓷片的用 Ⅲ型产品。屋面若使用 Ⅰ型产品的，节点部位等，必须加玻纤布或无纺布加强处理。Ⅲ型产品不适合长期水浸工程；Ⅱ、Ⅲ型产品不适合立面粘贴瓷砖的防水工程。

四、技术指标

执行国家标准GB/T23445-2009《聚合物水泥防水涂料》标准。

五、使用方法

1. 基面处理

将基面清理干净，找平，保持无裂缝、无松动；阴阳角做成圆弧角；将尖锐的地方磨平。

2. 节点部位处理

泼水湿润基面，对于阴阳拐角、穿墙管道、地漏口、施工缝等用柔韧性防水涂料加玻纤布进行加强处理，厚度约为1.0mm。

3. 防水层涂刷

泼水湿润基面，保持一定湿度但不能有明水，将按比例搅拌好的防水涂料直接刷于基面上，压紧多刷几遍；第一层不粘手之后直接刷第二层（每层约0.6mm，不能过厚）；一般防水需要刷两层以上，最后一遍在防水层未干时在上面稀撒中沙，可增强其与保护层的粘结力。刷完之后涂层边缘多刷几遍收头；等防水层完全干固。

4. 防水保护层

防水层干固之后可根据需求做1.5~2.0cm厚的水泥砂浆保护层。

5. 参考用量：厚度1.0mm，约1.5~1.8kg/m²；厚度1.5mm，约2.0~2.3kg/m²。

六、注意事项

1. 涂料搅拌均匀后，一次性用完，切忌将干固胶料重新使用。
2. 施工温度适宜5~45摄氏度，施工时保证空气流通。
3. 施工后两天内，注意防雨淋、强晒或寒冻；工具及设备使用后请即用水清洗。

七、包装及储存

42公斤/套、20公斤/套、9公斤/套、5公斤/套；放置阴凉处，保质期12个月。