

PP 台湾福聚 6331 均聚物 ;良好的成型性能 ;气味低到无

产品名称	PP 台湾福聚 6331 均聚物 ;良好的成型性能 ;气味低到无
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	6.88/千克
规格参数	品名:PP 型号:6331 产地:台湾
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度 / 比重

0.904

g/cm

ASTM D792

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)

15

g/10 min

ASTM D1238

收缩率 - 流动

1.2

%

ASTM D955

机械性能

额定值

单位制

测试方法

抗张强度 (屈服)

36.3

MPa

ASTM D638

伸长率

断裂

83

%

ASTM D638

屈服

9.0

%

ASTM D638

弯曲模量

1720

MPa

ASTM D790

硬度

额定值

单位制

测试方法

洛氏硬度 (R 级)

101

ASTM D785

冲击性能

额定值

单位制

测试方法

悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)

21

J/m

ASTM D256

热性能

额定值

单位制

测试方法

Heat Deflection Temperature

108

ASTM D648