

PP 北欧化工 EC321T高抗冲 注塑级 汽车外部装饰 汽车仪表板

产品名称	PP 北欧化工 EC321T高抗冲 注塑级 汽车外部装饰 汽车仪表板
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	12.90/千克
规格参数	北欧化工:北欧化工 EC321:EC321T 北欧:北欧
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪 花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

EC321T

聚丙烯#百折胶|软胶|PP

北欧化工

产品用途:汽车外部装饰 汽车仪表板

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

密度 1.1 g/cm ISO 1183

熔体流动速率 ISO 1133

(230 /2.16 kg) 5 g/10 min

(230 ° C/5.0 kg) 20 g/10 min

物理性能额定值单位测试方法

成型收缩率 0.7 % ISO 294-4

机械性能额定值单位测试方法

压痕硬度 (H 358/30) 32.8 MPa ISO 2039-1

拉伸模量

2330 MPa ISO 527-2

(注塑成型) 2400 MPa ISO 527-2/1

拉伸屈服强度

20.2 MPa ISO 527-2

(注塑成型) 24 MPa ISO 527-2/50

拉伸屈服应变

2.3 % ISO 527-2

(注塑成型) 7 % ISO 527-2/50

标称应变 24 % ISO 527-2

弯曲模量 (注塑成型) 2250 MPa ISO 178

夏比缺口冲击强度 ISO 179/1eA

(-20) 3 KJ/m

(23) 20 KJ/m

(-30) 2.8 KJ/m

恰贝Unnotched冲击强度 ISO 179/1eU

(-20) 43 KJ/m

(23) 83 KJ/m

(-30) 47.2 KJ/m

缺口冲击强度 (-40) 3.5 KJ/m ISO 180/1A

热性能额定值单位测试方法

热变形温度

(0.45MPa.未退火) 107 ISO 75-2/B

(1.8MPa.未退火) 64 ISO 75-2/A

维卡软化点

144 ISO 306/A50

53.8 ISO 306/B50