

PP 台湾福聚 7533 耐低温冲击

产品名称	PP 台湾福聚 7533 耐低温冲击
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	6.88/千克
规格参数	品名:PP 型号:7533 产地:台湾
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

特性

抗冲共聚物;良好的成型性能;良好的耐热老化性能;耐低温冲击
用途

电池盒;电器用具;家具;汽车领域的应用
形式

粒子
加工方法

注射成型
物理性能

额定值

单位制

测试方法
密度 / 比重

0.898

g/cm

ASTM D792
熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)

5.0

g/10 min

ASTM D1238
收缩率 - 流动

1.5

%

ASTM D955
硬度

额定值

单位制

测试方法
洛氏硬度 (R 级)

82

ASTM D785
机械性能

额定值

单位制

测试方法
抗张强度 (屈服)

26.5

MPa

ASTM D638
伸长率
断裂

79

%

ASTM D638
屈服

6.0

%

ASTM D638

弯曲模量

1450

MPa

ASTM D790

冲击性能

额定值

单位制

测试方法

悬壁梁缺口冲击强度

23 ° C

140

J/m

ASTM D256

-20 ° C

47

J/m

ASTM D256

热性能

额定值

单位制

测试方法

Heat Deflection Temperature

101

ASTM D648