

西安外墙粉刷，西安外墙粉刷翻新，室内外粉刷装修

产品名称	西安外墙粉刷，西安外墙粉刷翻新，室内外粉刷装修
公司名称	西安朗达环保工程有限公司
价格	40.00/平米
规格参数	
公司地址	西安市长安南路华城国际8F
联系电话	86-02989351178 18292177372

产品详情

西安外墙粉刷，西安外墙粉刷翻新，室内外粉刷装修。旧房粉刷 室内粉刷 粉刷可分为室内粉刷,外墙粉刷,烟囱粉刷，新房毛坯粉刷,旧楼改造粉刷,普通涂料粉刷,水光粉刷，真石漆,拉毛及水波纹喷涂粉刷等.029-82235090 13772532503 <http://www.xalangda.icoc.cc> 外墙粉刷 1、气候条件外墙粉刷必须要在良好的气候条件下进行，风力应小于4级，4级以上停止工作。因此工作前应测定风力，尤其是高空风力。另外下雨、下雾、下雪能见度差以及高温（35 以上）和低温（0 以下）等条件下都不适合进行外墙粉刷。 2、人员条件高空操作者必须是年满18周岁的男性公民，并经过身体检查和安全技术培训，经考试合格方可作业，工人上岗前不得饮酒，有感冒等身体不适症状就暂停高空作业。 3、设备条件外墙粉刷的设备必须处于良好的工作状态，凡吊板有发毛、部分绳股渐裂等现象应立即更换新绳。 一、外墙粉刷的方式 1、目前外墙粉刷主要有两种方式：吊板方式和吊篮方式。 2、吊板方式是用吊绳、吊板将人吊到工作位置进行清洗。一般的大楼都可以用这种方式进行清洗，但是这种方式的操作必须使安全措施到位，否则危险性很大，造成伤亡事故的都是因安全措施不到位造成的。 二、外墙粉刷的条件 三、外墙涂料粉刷施工方案： 1．新的水泥砂浆、混凝土表面需经一段通风干燥保养期，让墙面充分干燥，使墙面含水率小于10%，ph值小于10方可施工。通常在25度，相对湿度65%的条件下水泥砂浆墙面要干燥7天以上，混凝土墙面要干燥21天以上。 2．现浇或预制的水泥混凝土基底，需要更长的养护期，并彻底清除表面脱膜剂。 3．对已风化的混凝土基底、吸水性强且粗糙起砂的水泥抹灰层，应通过湿法涂刷工艺进行底涂处理。 4．严重泛碱析白的基层，用钢刷去除结晶物，并用5%的草酸水溶液反复清洗，再用清水洗净。 5．对于无承载能力、疏松、起皮的旧涂层，应连同腻子彻底铲除，洗净且干燥后再用腻子找平。对于轻度粉化但牢固的旧涂层打磨平整后用封底漆底涂即可。严重粉化的旧涂层应事先彻底清洗，旧的油性涂料应完全去除。 6．污染严重的基层应清洗干净。对已受霉菌、藻类侵蚀的墙体用机械方法去除，也可用漂白粉水溶液处理，再用水冲洗干净，待干燥后找平。 7．局部较深的凹槽应先用水泥砂浆填充，局部凸起应先削平。基层墙面在批刮腻子前必须坚实牢固，不应有起砂、裂缝、疏松等缺陷。 8．墙面破损、裂缝、不平整等部位在底涂前用外墙耐水腻子修补平整。每次批刮腻子的厚度控制在2mm之内，批刮腻子的总厚度不超过5mm.腻子应坚实牢固，不得粉化、起皮或干裂。 9．腻子干后，要用砂纸打磨平整，再用湿布将腻子上的浮灰抹去，并尽快涂漆，以免再次落灰。 10．被涂层表面必须坚实牢固，不应有脱砂、裂纹、疏松、剥落等缺陷。被涂层表面必须清洁，无灰尘、泥土、油污、霉斑等附着物。