

# T-908 SBS改性沥青防水涂料

产品名称	T-908 SBS改性沥青防水涂料
公司名称	广州坚镁特化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区车陂西路212号8802室
联系电话	020-22156604 13612482164

## 产品详情

### T-908 SBS改性沥青防水涂料

#### 一、产品介绍

SBS改性沥青防水涂料（又名SBS橡胶沥青防水涂料、屋面王）是以SBS共聚热塑性弹性体作改性剂，对优质的石油沥青进行改性，并加入多种橡胶，合成树脂、表面活性剂，乳化剂、防霉剂等多种辅助材料，经专用设备精制而成的一种高弹性优质防水涂料。

#### 二、产品特点

- 1.性能优良：有良好的耐寒性、耐热性、耐腐蚀性、粘结力强；
- 2.施工方便：该产品为水乳型材料，能在各种不规则形状基面上施工。冷施工，工期短；
- 3.附着力强：可施工于潮湿无明水混凝土、石棉板、各类金属、木材、塑料等表面，可与其他防水材料复合使用；
- 4.维修方便：局部有损伤或渗漏，局部维修可直接用于嵌缝密封，还可用于金属防腐等；
- 5.环保：该产品不含焦油，无毒，无异味，属于环保产品。

#### 三、适用范围

- 1.各类屋面及卫生间防水工程；
- 2.地下维护结构的防水工程；
- 3.地下室、游泳池、人防工程、地铁工程、隧道等防水工程。

4.特别适用于结构复杂、易变形和开裂的异形部位防水。

#### 四、技术指标

执行国家标准JC/T408-2005《水乳型沥青防水涂料》标准。

断裂延伸率 600%；耐热度， $110 \pm 2$ 无流淌、滑动、滴落。

#### 五、使用方法

1.基面处理：将基面清理干净，找平，保持无裂缝、无松动；旧屋面施工，必须将屋面清扫干净，或者用水冲洗干净，做到基本无灰尘，以防影响粘接强度。

#### 2.节点部位处理

对阴阳拐角、穿墙管道、地漏口、施工缝等加玻纤布进行加强处理，厚度约为1.0mm。

3.底层滚涂：为便于施工和保证涂膜质量，先用滚刷对基层进行均匀涂布，待其干后（约6~8h），方可进行涂料刮涂施工。

##### （一）涂层自防水施工工艺

1.涂料刮涂工：用橡胶刮板或棕刷均匀地将涂料涂刮在基面上，本产品涂覆通常分三遍进行，每遍涂层约为0.5mm厚；涂覆时必须等上一涂层干透以后（约6~8h）方可进行下一涂层施工；

2.做隔离层：涂层实干后（约3d），在其面上铺一层无纺布或玻纤布作隔离层（30~50g/m<sup>2</sup>）；

3.参考用量:涂料：2.3~2.5kg/m<sup>2</sup>

##### （二）加玻纤布防水施工工艺

#### 1.防水层涂刷

将桶内搅拌均匀，用刷子（通常是油漆刷）沾上涂料，在施工屋面上均匀涂刷，做到厚薄均匀，不堆积，不流淌，不漏刷。

等一道涂料实干厚（一般为一天，夏季为半天）进行边刷边铺贴玻纤布，其工作方法如下：

用刷将涂料均匀涂刷在第一道已经实干的基面上，将已卷成的玻纤布平放于上面、逐渐滚动展开于刚刷上涂料的基面上，紧接着用刷子沾上涂料在已经贴上的玻纤布上均匀涂刷，使玻纤布牢固粘贴在基层上，并使全部布漫满涂料，使上下涂料连在一起，以保证防水效果。

#### 一布四涂施工

等上一道玻纤布实干后，再刷一道涂料，就完成一布四涂的施工。

#### 两布四涂施工

待第一道玻纤布实干后，再按 方法粘贴第二道玻纤布。第二道玻纤布实干后，再刷上一层涂料，就做成两布四涂。

## 参考用量

一布四涂1.6 kg/m<sup>2</sup>；两布四涂2.2 kg/m<sup>2</sup>；三布九涂3kg/m<sup>2</sup>。

## 六、注意事项

水乳型沥青防水涂料活性成分会产生基团氢键作用，长时间放置会有轻微结团，搅拌后可正常使用，不影响效果。

施工温度适宜5~45摄氏度，施工时保证空气流通。

施工后两天内，注意防雨淋、强晒或寒冻；工具及设备使用后请即用水清洗。

后一道施工必须在前一道涂膜实干后进行，否则造成水分挥发不完，引起气泡产生，影响防水效果。

玻纤布必须贴紧贴平，不得起皱，铺贴时出现皱褶时必须使用刷子压平。玻纤布之间搭接处必须有7~10厘米重叠，玻纤布铺贴方向是：屋面坡度为3%~10%之间时，铺贴方向平行屋脊，由屋檐向屋脊铺贴。屋面坡度大于10%时，铺贴方向应垂直屋脊。

在施工后，产生气泡时，必须将玻纤布剪开排气，然后在剪缝刷上涂料，再贴一层相应大小的玻纤布，然后再刷涂料。

涂膜一次涂刷不能太厚，以均匀覆盖玻纤不流淌为宜。否则，表面结膜，内部水分受热蒸发，将造成防水层起泡空鼓。（施工前，必须将涂料搅拌均匀）

雨前12小时及雨天，冷冻不宜施工。涂膜干燥成膜前遇到大雨冲刷，应重新补做。SBS改性沥青防水涂料属于水乳型材料，使用过程中发现过稠，可适量假如适量水稀释。储存时，保证密封，以防水分蒸发后干结。

## 七、包装及储存

50公斤/桶；放置阴凉处，保质期12个月。