

# ET-501彩色防霉填缝料

产品名称	ET-501彩色防霉填缝料
公司名称	广州坚镁特化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区车陂西路212号8802室
联系电话	020-22156604 13612482164

## 产品详情

供应广州坚镁特ET-501彩色防霉填缝料生产厂家

### 一、产品介绍

彩色防霉填缝料采用水泥，精选细骨料及聚合物添加剂合理配比而成，适用于室内外墙瓷砖、地面砖及各类石材填缝。颜色有白、黑、米黄、红、绿、蓝、咖啡等15种。

二、产品特点 1.施工方便，按施工指导加水即可；

2.具有良好的粘结力和抗渗性，整体防水性能提高；

3.克服传统材料干缩特点，不收缩开裂、粉化；

4.避免泛碱反浆挂泪现象，防霉效果佳，保持整洁美观；

5.色彩丰富，可与不同瓷砖及各种石材饰面相配套；

6.具有防水防霉功能，令饰面卫生、洁净。

### 三、技术指标

执行国家标准JC/T 1004-2006《陶瓷墙地砖填缝剂》标准。

序号	检验项目	标准值

01	耐磨损性, mm <sup>3</sup>	< 2000
02	收缩值, mm/m	< 3.0
标准条件	> 2.50	
冻融后	> 2.50	
标准条件	> 15.0	
冻融后	> 15.0	
30min	< 5.0	
240min	< 10.0	

序号	检验项目	标准值
01	耐磨损性, mm <sup>3</sup>	< 2000
02	收缩值, mm/m	< 3.0
标准条件	> 2.50	
冻融后	> 2.50	
标准条件	> 15.0	
冻融后	> 15.0	
30min	< 5.0	
240min	< 10.0	

#### 四、使用方法

1. 清洁需填缝的缝隙，使其无积尘、碎屑及积水，对于吸水率较高之瓷砖，可预先湿润缝隙。
2. 确保瓷砖粘结剂完全干固后（约24小时），方可进行填缝，缝隙的深度应不少于0.6cm或砖高。
3. 把彩色防水防霉填缝料配合比搅拌均匀成无颗粒的膏糊状，待其静置3~5分钟再搅拌1~2分钟即可使用。（宽缝填缝料比例为0.5公斤水/2公斤填缝料；窄缝填缝料比例为0.6公斤水/2公斤填缝料）。
4. 用橡皮填缝刀或软质刮板，把拌好的彩色防水防霉填缝剂沿砖面对角线方向压入缝里，填满缝隙，并把多余部分刮走，施工时间为1~2小时。
5. 让其自然干燥后，视天气而定约2~6小时，用微湿海绵或抹布清洁瓷砖表面。
6. 待填缝剂于24小时完全固化后，再用水或专用清洗剂清除尚存的斑迹。

#### 五、注意事项

1. 不能用酸性清洁剂清洁已填缝瓷砖。
2. 不能在5~40℃以外及下雨情况下施工。
3. 于伸缩缝处应采用中性胶等专用填缝剂。
4. 施工中尽量不要有过厚的填缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁。
5. 黑色填缝剂施工后，应尽快（10分钟内）用干布清理基面。待24小时干固后，才能用清水清洁尚存斑迹，以免填缝剂产生发白。
6. 24小时内避免于填缝的瓷砖及填缝剂上加压，刮划和淋雨。
7. 大面积施工时，宜留伸缩缝，施工后5~6小时需养护1次，24小时后养护第2次。
8. 参考用量：填缝料的用量取决于瓷砖的尺寸、厚度及缝隙宽度，计算公式（长宽单位：毫米）：
$$\left[ \frac{(\text{砖长} + \text{砖宽})}{(\text{砖长} \times \text{砖宽})} \right] \times \text{缝深} \times \text{缝宽} \times 1.7 = \text{公斤/平方米}$$

#### 七、包装及储存

25公斤/包，、10包/箱（2公斤/包）；放置阴凉处，保质期12个月。